

# Разделительное вещество (смазка для опалубок)

## Свойства и назначение:

VOTASEM® TF 02 – разделительный слой/смазка для впитывающей и не впитывающей опалубки из дерева, синтетических материалов и металла, а также для всех распорщанных опалубочных систем.

Он обеспечивает оптимальное отделение опалубки от бетона и таким образом ведёт к улучшению внешнего вида бетонных поверхностей, особенно облицовочного бетона.

VOTASEM® TF 02 готов к применению.

VOTASEM® TF 02 обеспечивает защиту опалубки и увеличивает спектр её применения.

Он не препятствует ни схватыванию, ни затвердению бетона, а бетонная поверхность остается впитывающей и пригодной для дальнейшей обработки (штукатурка, покрытие, обои, бетонная косметика).

## Подготовка поверхности основания:

Предназначенные для обработки поверхности опалубки должны быть чистыми, сухими и способными нести нагрузку. Все загрязнения, например ржавчина или остатки бетона должны быть удалены.

## Применение:

VOTASEM® TF 02 поставляется готовым к употреблению и не должен разбавляться водой. Он жидкотекучий и поэтому его можно равномерно наносить тонкими слоями. Особенно экономически выгодным является его нанесение опрыскивателем на очищенные, сухие поверхности. Но также могут использоваться и губка, и щетка.

VOTASEM® TF 02 должен экономно использоваться особенно в тех случаях, когда на бетонную поверхность впоследствии будут наноситься лакокрасочные покрытия или декоративная шпаклёвка. Для этого необходимо доработать не впитывающие опалубки после нанесения VOTASEM® TF 02 при помощи резинового полотна или тряпки.

# VOTASEM® TF 02

- **оптимальный разделяющий эффект**
- **готово к использованию**
- **мгновенно проникает в основание**
- **универсальное применение**
- **предотвращает образование ржавчины на стальных опалубках**

# BOTASEM® TF 02

**Базовый материал:**

рафинаты на парафиновой основе

**Плотность:**

прим. 0,84 кг/л

**Содержание хлоридов:**

нет

**Температура воспламенения:**

+140°C

**Растворители:**

нет

**Температура обработки:**

от - 5°C до +30°C

**Средства очистки:**

растворитель

**Расход:**

прим. 20-30 мл/м<sup>2</sup> – для не впитывающих опалубок

прим. 40-50 мл/м<sup>2</sup> – для впитывающих опалубок

**Упаковка:**

10л пластиковая канистра

30л пластиковая канистра

200л бочка

**Хранение:**

в прохладном помещении

Срок хранения составляет минимум 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке.

## Разделительное вещество (смазка для опалубок)

**Важно:**

Инструменты и руки можно очистить растворителем.

Необходимо соблюдать технические инструкции ко всем продуктам, применяемым вместе с BOTASEM® TF 02.

Паспорт безопасности доступен по запросу.

В данный продукт можно добавлять только материалы, указанные в этом описании.

Для достижения оптимальных результатов мы рекомендуем проведение пробного нанесения, характерного для вашего строительного объекта, для чего мы предоставляем бесплатные образцы.

ООО «Ботамент»  
197373, Санкт-Петербург,  
пр. Авиастроителей, д. 35, корп. 4  
Тел.: (812) 327-44-45, доб.150; +7 921 943 00 30  
Konstantin.Sivolobov@mc-bauchemie.ru  
www.botament.ru

**Внимание:** Информация, представленная в данной технической карте, основана на нашем опыте и знаниях, однако не является обязательной. Все инструкции необходимо адаптировать под индивидуальность проекта, цели применения и специфические особенности местности. При ознакомлении нас с этими предварительными условиями, мы несём ответственность за точность предоставленной информации в рамках действующих условий продажи, поставки и оплаты. Предоставленные нашими сотрудниками рекомендации, которые отличаются от тех, которые приведены в данной технической карте, являются обязательными для нас только в случае их письменного подтверждения. В любом случае, необходимо соблюдать общепринятые технические правила. Версия: 07/2009-UA-001. Данная версия теряет свою силу при публикации следующей. Действующие технические карты можно загрузить с нашего Интернет-сайта: [www.botament.com.ua](http://www.botament.com.ua)