

Уплотнительная лента (гидроизоляционная)

Свойства и назначение:

ВОТАСТ® SB 78 – это диагонально эластичный, продольно жесткий материал, покрытый с двух сторон синтетической мембраной. Используется для эластичной герметизации деформационных и угловых швов, мест примыкания трубопроводов, водостоков.

Подготовка поверхности основания:

Поверхность основания должна быть чистой, без обледенения, прочной, без жира, следов краски, цемента, разделительных средств и строительного мусора. После нанесения уплотнительной ленты, основание можно подвергать лишь небольшой деформации.

Применение:

ВОТАСТ® SB 78 укладывается в свежий слой гидроизоляции. При этом края и стыки соответственно должны быть полностью покрыты гидроизоляцией (например, ВОТАСТ® MD 28).

Мы рекомендуем укладывать ВОТАСТ® SB 78 в форме петли в шов, который необходимо герметизировать.

ВОТАСТ® SB 78

- высокая эластичность
- для внутренних и наружных работ
- высокая прочность на разрыв
- протестировано на ВК А 0, А, ВО, В, С
- высокая адгезия

ВОТАСТ® SB 78

Базовый материал:

Термопластический полиэтилен

Цвет:

синий

Поперечная деформация:

до 25% 1,39 N/мм

до 50% 1,87 N/мм

Температурное постоянство:

-30°C до +90°C

Плотность:

прим. 0,88мм

Вес:

прим. 40грамм/погонный метр

Стойкость к давлению воды:

до 1,5 бар

Уплотнительная лента (гидроизоляционная)

Важно:

Следуйте указаниям паспортов безопасности материалов, используемых с ВОТАСТ® SB 78.

Данный продукт может использоваться только с указанными в данном описании добавками.

По желанию может быть предоставлен паспорт безопасности.

Для достижения оптимального результата рекомендуется пробное нанесение материала на строительном объекте, для чего мы предоставляем бесплатные образцы.

Расход:

в зависимости от объекта

Упаковка:

- 1) рулон 50 м, ширина 12 см
- 2) внутренние и наружные углы
- 3) уплотнительная манжета 120 x 120 мм
уплотнительная манжета 350 x 350 мм

Хранение:

в прохладном, сухом помещении

ООО «Ботамент»
197373, Санкт-Петербург,
пр. Авиастроителей, д. 35, корп. 4
Тел.: (812) 327-44-45, доб.150; +7 921 943 00 30
Konstantin.Sivolobov@mc-bauchemie.ru
www.botament.ru

Внимание: Информация, представленная в данной технической карте, основана на нашем опыте и знаниях, однако не является обязательной. Все инструкции необходимо адаптировать под индивидуальность проекта, цели применения и специфические особенности местности. При ознакомлении нас с этими предварительными условиями, мы несём ответственность за точность предоставленной информации в рамках действующих условий продажи, поставки и оплаты. Предоставленные нашими сотрудниками рекомендации, которые отличаются от тех, которые приведены в данной технической карте, являются обязательными для нас только в случае их письменного подтверждения. В любом случае, необходимо соблюдать общепринятые технические правила. Версия: 09/2010-UA-003. Данная версия теряет свою силу при публикации следующей. Действующие технические карты можно загрузить с нашего Интернет-сайта: www.botament.com.ua