

Битумный концентрат для грунтования

Свойства и назначение:

BOTAZIT® BE 901 Konzentrat – битумная грунтовка, которую можно разбавлять водой, и, которая используется перед нанесением битумных покрытий, битумных толстослойных покрытий, битумных листов и KSK листов.

BOTAZIT® BE 901 Konzentrat можно использовать перед нанесением материалов как содержащих, так и не содержащих растворители

BOTAZIT® BE 901 Konzentrat можно наносить на минеральные основания, такие как бетон, шпаклевка, кладка из пористого бетона, ячеистый кирпич, полые бетонные блоки, пемза, силикатный кирпич и клинкер, легкие строительные материалы и т.д.

Подготовка поверхности основания:

Высушенное до слегка влажного состояния основание должно быть чистым, не замерзшим и стабильным, очищенным от грязи, остатков цемента, краски, разделяющих веществ и свободных частиц. На основании не должно быть смолянистой краски.

Остатки строительного раствора необходимо отколоть. Нижние границы обрабатываемого участка необходимо очистить от мусора и почвы.

Применение:

BOTAZIT® BE 901 Konzentrat разводится водой в пропорциях от 1 : 5 до 1 : 10 (1 : 10 для минимально впитывающих оснований, таких как бетон, 1 : 5 для сильно впитывающих оснований, таких как пористый бетон) и перемешивается до получения однородной массы. Замешанную грунтовку можно наносить методом распыления, кисточкой или валиком.

Слой нанесения должен быть тонким, чтобы поверхность просвечивалась через грунтовку.

BOTAZIT® BE 901 Konzentrat также можно использовать неразбавленным в качестве грунтовки под самоклеящееся битумное покрытие BOTAZIT® KSK. В данном случае, необходимо дожидаться полного высыхания грунтовки.

BOTAZIT® BE 901 Konzentrat в свежем состоянии растворяется водой и восприимчив к холоду. Материал нельзя применять при температурах ниже +5°C.

BOTAZIT® BE 901

- может наноситься вручную или распылителем
- под толстослойные битумные покрытия и KSK мембраны
- концентрат можно разбавлять водой до соотношения 1 : 10
- создаёт очень сильное сцепление с основанием
- для любых минеральных оснований

BOTAZIT® BE 901

Базовый материал:
битумная эмульсия

Растворители:
нет

Плотность:
прим. 1,0 кг/дм³

pH уровень:
прим. 10

Время высыхания до начала дальнейших работ:

- совместно с битумной эмульсией - сразу после начала схватывания (пропорция от 1 : 5 до 1 : 10 с водой)
- совместно с содержащими растворители продуктами (1 : 1 с водой) и битумными мембранами, такими как BOTAZIT® KSK (концентрат неразбавленный) – после полного высыхания, прим. через 24 часа.

Температура использования:
от +5°C до +30°C

Средства очистки:
в свежем состоянии - вода
после затвердения – растворитель

Битумный концентрат для грунтования

Важно:

Всё указанное время ориентировано на +23°C и относительную влажность воздуха 50%. Более высокие температуры и низкая влажность воздуха ускоряют, низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют время обработки и процесс высыхания.

Необходимо соблюдать технические памятки ко всем продуктам, применяемым вместе с BOTAZIT® BE 901 Konzentrat.

Паспорт безопасности доступен по запросу.

BOTAZIT® BE 901 Konzentrat можно перемешивать только с добавками и наполнителями, указанными в данной карте.

Для достижения оптимальных результатов мы рекомендуем проведение пробного нанесения, характерного для вашего строительного объекта, для чего мы предоставляем бесплатные образцы.

Расход:

прим. 150 мл/м²

Упаковка:

пластиковое ведро 5л.
пластиковое ведро 12л.

Хранение:

в прохладном не замерзающем помещении.

Срок хранения составляет минимум 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке.