

# MC-Schutzüberzug 702 SX

Гидрофобизированная грунтовка

## Свойства продукта

- Вид связующего: сополимер
- Готовая к применению
- Содержит растворитель,
- Прозрачная
- Наносится валиком, кистью или распылением
- Прошёл независимый контроль в Университете Дортмунда, отделение строительной физики

## Области применения

- Грунтовка под MC-Schutzüberzug 702
- Сооружения градирен
- Дымовые трубы, камины
- Сооружения ветровой энергетики

## Указания по использованию

### Подготовка основания

Бетонное основание должно быть чистым, свободным от отслаивающихся частей, пыли, масел и других веществ, снижающих адгезию.

Прочность основания на отрыв должна соответствовать требованиям технических нормативов. Бетон не должен иметь видимой влаги.

В качестве основания подходят все растворы продуктовых рядов Zentrifix и Nafufill.

### Нанесение

MC-Schutzüberzug 702 SX готов к применению продукт, перед нанесением тщательно перемешать. Наносится материал валиком, кистью или безвоздушным распылением Airless.

Для образования водоотталкивающего эффекта при применении MC-Schutzüberzug 702 SX может потребоваться несколько дней, в зависимости от возраста и щелочности основания. Этот эффект не является решающим для гидрофобизирующего действия.

### Прочие указания

Гидрофобизирующее грунтование используется в рамках работ по ремонту и защите конструкций для того, чтобы улучшить длительную адгезию пленочных покрытий к основанию. Если грунтовка используется в качестве отдельного мероприятия по снижению впитывания воды, то следует учитывать, что его действие ограничено во времени. Поэтому гидрофобизацию необходимо периодически обновлять.



## Технические данные MC-Schutzüberzug 702 SX

Параметры	Ед. изм.	Значение *	Примечание
Плотность	кг/дм <sup>3</sup>	0,85	
Сухое «на отлип»	час	ок. 2	-
Нанесение следующего слоя	час	ок. 4	
Расход**	г/м <sup>2</sup>	ок. 350	
Стойкость к дождю	час	ок. 4	
Условия применения	° C	≥ 8 - ≤ 30	температура воздуха и основания
	%	≤ 85	отн. влажность воздуха
	К	3	выше темп. точки росы

## Дополнительные данные MC-Schutzüberzug 702 SX

Поставка	Канистра 30 кг
Хранение	В запечатанной оригинальной упаковке срок хранения не менее 6 месяцев. Хранить в прохладном и сухом помещении.
Утилизация	Тару полностью опустошить. Утилизация согласно местным предписаниям.

\* - все технические параметры определяются при температуре + 23°C и 50% относительной влажности воздуха.

\*\* - значения расхода зависит от плотности, впитывающей способности и вида основания. Для определения точного расхода рекомендуется сделать пробный выкрас.

Примечание: Приведённые в настоящем Техническом описании сведения основываются на нашем опыте и на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, несмотря на это, они не носят характер гарантийных обязательств. В каждом конкретном случае должны учитываться особенности строительного объекта, цели использования и специфика местных требований. Таким образом, мы несём ответственность за точность предоставляемых сведений лишь в рамках наших коммерческих обязательств и условий поставки. За рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от приведённых в настоящем Техническом описании, мы несём ответственность лишь в том случае, если эти рекомендации даны в письменном виде. Во всех остальных случаях следует придерживаться общепризнанных Технических правил.

Издание 09/09. Настоящее издание теряет силу при опубликовании нового, переработанного издания.