



MC-Vergussmasse FH 10 Super 0/5

Специальный быстротвердеющий раствор

Характеристики продукта

- Готов к использованию после смешивания с водой
- Применяется при температурах 0 °С - +5 °С
- Устойчив к воздействию масел, воды и противогололедных реагентов

Области применения

- В качестве подливочной массы и покрытия
- Для заливки водостоков и колон

Рекомендации по применению

Приготовление

Пожалуйста, следуйте общим инструкциям, описанным в начале раздела.

Монтаж

Пожалуйста, следуйте общим инструкциям, описанным в начале раздела. Материала не может быть использован при температурах ниже 0 °С.

Уход за покрытием

Пожалуйста, следуйте общим инструкциям, описанным в начале раздела.



Технические характеристики MC-Vergussmasse FH 10 Super 0/5

Характеристика	Единицы	Значение	Примечания
Фракция	мм	0-1	
Толщина выравнивания	мм	5-40	
Время переработки	минут	10	При 0 °С
Добавление воды	л	3,25 - 3,5	На 25 кг мешок
Предел прочности при сжатии, 2 часа	Н/мм ²	8,0	При 0 °С
24 часа		14,0	
28 сут		48,0	
Время работы, при 20 °С		20	20
Морозостойкость в солях		F300	
Температура использования		0 - +5 °С	

Характеристики продукта MC-Vergussmasse FH 10 Super 0/5

Название	MC-Vergussmasse FH 10 Super 0/5 (MC-Фергуссмассе ФХ 10 Супер 0/6)
Физическое состояние	Сухая смесь
Сертифицировано	DIN EN ISO 9001
Транспортирование и хранение	ГОСТ 28013
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	Мешки 25 кг

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.