



ombran CL

Концентрат очистителя для промасленных бетонных поверхностей

Свойства продукта

- Хорошая очищающая способность при загрязнениях бетона маслом и жирами
- Применяется вручную или с применением оборудования для очистки высоким давлением
- Совместим с металлом, пластиком, стеклом
- Хорошая экономичность (при разбавлении водой)
- Среднещелочной, не содержит растворителей
- Не агрессивен по отношению к арматуре и бетону

Области применения

- Очистка замасленных или пропитанных жиром минеральных оснований перед последующей обработкой продуктами ассортимента ombran

Указания по использованию

Подготовка основания/ увлажнение

Отсутствует.

Смешивание

Пропорции смешивания см. в таблице «Технические параметры».

Нанесение

В зависимости от степени загрязнения ombran CL разбавляется чистой водой в пропорции от 1 : 10 до 1 : 30. Раствор наносится щеткой или веником на замаслянную поверхность, после воздействия в течение 10-15 минут тщательно промыть чистой водой.

При стойких загрязнениях маслом или жиром рекомендуется промыть поверхность теплой водой, для того, чтобы усилить эмульгирующее действие, при необходимости процесс повторить несколько раз. Обработанные поверхности необходимо тщательно промыть несколько раз, т.к. остатки ombran CL могут влиять на адгезию наносимых потом растворов и шпалов.

Прочие указания

Емкости перед применением взболтать! При работе с материалом использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.

Технические параметры ombran CL

Параметры	Ед. изм.	Значение *	Примечание
Плотность	кг/л	ок. 1,075	при 20°C и 50% отн. влажности воздуха
Пропорции смешивания	весовые части	1 : 10 до 1: 30	ombran CL : вода
Температура применения	°С	> 5	температура основания и воздуха

Дополнительные данные ombran CL

Цвет	бесцветный
Очистка инструмента	вода
Поставка	канистры по 10 кг
Хранение	Плотно запечатанную тару следует хранить в сухом помещении при температуре от + 5 °С до + 25 °С минимум один год. Эти же требования касаются транспортировки продукта.
Утилизация	Тару полностью опустошить. Утилизация согласно местным предписаниям.

Меры предосторожности

Обратите внимание на указания по безопасности на этикетке и в листах безопасности.

Примечание: Приведённые в настоящем Техническом описании сведения основываются на нашем опыте и на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, несмотря на это, они не носят характер гарантийных обязательств. В каждом конкретном случае должны учитываться особенности строительного объекта, цели использования и специфика местных требований. Таким образом, мы несём ответственность за точность предоставляемых сведений лишь в рамках наших коммерческих обязательств и условий поставки. За рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от приведённых в настоящем Техническом описании, мы несём ответственность лишь в том случае, если эти рекомендации даны в письменном виде. Во всех остальных случаях следует придерживаться общепризнанных Технических правил.

Издание 09/06. Настоящее издание теряет силу при опубликовании нового, переработанного издания.