



Repacryl

Полимерная добавка для модифицирования ремонтных составов серии «Косметика для бетонов».

Характеристики продукта

- Увеличивает силу сцепления ремонтных составов
- Повышает технологичность
- Снижает риск образования трещин в результате высыхания
- Придает хорошую водоудерживающую способность
- Позволяет наносить ремонтные составы сразу после тепловлажностной обработки
- Снижает эффект «сгорания» тонкослойных покрытий

Области применения

- Модифицирование тонкодисперсных ремонтных составов
- Корректировка цвета составов косметики

Рекомендации по применению

Для получения светлых тонов ремонтного состава необходимо использовать светло-серую модификацию Repacryl. В случае если, требуется получить более темные тона, следует использовать модификацию Repacryl серого цвета. Добавка Repacryl особенно хорошо подходит для модифицирования тонкодисперсного ремонтного состав MC-Powertop F.

Repacryl смешивается с водой в соотношении от 1:1 до 1:3. Примерно 3 части (по объему) ремонтного состав смешивается с полученным ранее раствором Repacryl с помощью миксера на низких оборотах до получения однородной гомогенной консистенции.

В сочетании с Repacryl тонкодисперсный ремонтным составом может быть использован при температуре около 0 °С пока основание еще нагрето. Заглаженная таким образом поверхность может быть

обработана с помощью пропановой горелки, для того чтобы исключить раннее замораживание раствора.

Последующая обработка

Приготовленный правильным образом тонкодисперсный ремонтный состав с использованием Repacryl обладают высокой водоудерживающей способностью. Дополнительная защита требуется лишь в случае очень сильного воздействия солнца и ветра.



Технические характеристики Repacryl

Характеристика	Единицы	Значение	
Соотношение смешивания	Частей по объему	1:1-3	Repacryl:вода
Условия хранения	°C	≥ +5	

Характеристики продукта Repacryl

Физические характеристики добавки	Паста
Название добавки	Repacryl (Репакрил)
Вид добавки	Полимерная добавка
Цвет	Светло-серый, серый
Сертифицировано	ГОСТ 24211, ГОСТ 30456,
Транспортирование и хранение	ГОСТ 24211
Срок хранения	Не менее 12-ти месяцев в закрытой оригинальной упаковке не допуская замораживания
Форма поставки	15 кг ведра, 1 поддон (33 ведра по 15 кг) 25 кг ведра, 1 поддон (24 ведра по 25 кг)

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.