

# Разноцветная смесь для затирания швов

## Свойства и назначение:

SUPAX® М 32 идеально подходит для затирки швов напольных и настенных покрытий из керамики или не стекловидной керамики, фарфора и керамической мозаики. Для использования на участках снаружи помещений рекомендуется использовать серый цвет, т.к. под влиянием погодных условий в цветных швах может наблюдаться потеря цвета (напр. становиться светлее). Водоотталкивающие свойства SUPAX® М 32 уменьшают капиллярное поглощение воды и предотвращают появление пятен от грязи.

Для создания эластичных соединений необходимо использовать соответствующий по цвету силикон SUPAX® S 5.

## Подготовка поверхности основания:

Раствор или клеящая смесь для укладки плитки должны быть полностью застывшими и сухими к моменту затирания швов во избежание потери цвета смеси для затирания. Различия во впитывающей способности основания также могут привести к выцветанию затирочной смеси. Необходимо убедиться в том, что участки основания и соответствующие им швы имеют одинаковую способность впитывать. Швы необходимо очистить от клеящей смеси, раствора, разделяющих веществ и грязи. Немедленно после укладки плитки швы необходимо зачистить до определенной глубины. Покрытия с хорошей впитывающей способностью необходимо предварительно увлажнить водой непосредственно перед затиранием швов. В случае использования очень толстой, сильно впитывающей плитки часто возникает сильная дегидратация смеси для затирания. В этом случае, необходимо повторно применять увлажнение в процессе затирания швов для обеспечения нормальной гидратации SUPAX® М 32.

В том случае, если на поверхности покрытия имеются крупные и мелкие поры, остатки разных материалов могут откладываться в смеси для затирания швов. В случае ма-

лейших подозрений мы рекомендуем проведение пробного нанесения.

Если в покрытии предполагается установка водопроводных труб или креплений и на участках с различными коэффициентами расширения, то швы на местах стыков необходимо делать эластичными с помощью силикона SUPAX® S 5. Такие швы перед затиранием необходимо закрывать с помощью полистирольной ленты для предотвращения попадания смеси для затирания внутрь шва.

## Применение:

SUPAX® М 32 добавляется в чистую, холодную воду и замешивается с помощью низкооборотной мешалки. Для замешивания мешка весом 25кг. необходимо прим. 8 л. воды, для мешка весом 5кг. – прим. 1,6 л. воды. Мешать до получения однородной массы с однородным цветом. После короткой паузы в 3 минуты (период созревания), раствор необходимо снова кратко перемешать. Материал необходимо всегда замешивать в одинаковой консистенции, т.к. изменение в соотношении воды и сухой смеси может привести к незначительной потере цвета.

Полученный раствор SUPAX® М 32 необходимо использовать в течение 45 минут.

Сильное перемешивание раствора, который только начал твердеть, без добавления воды может восстановить пастообразность и может быть проделано только 1 раз на протяжении указанного выше периода работы.

SUPAX® М 32 затирается в швы резиновым шпателем, после чего остатки материала удаляются с поверхности движениями по диагонали к швам. Если необходима доработка участка, то это необходимо сделать быстро. Когда раствор в швах затвердел (проба «ногтем»), промойте слегка влажной губкой.

Часто меняйте воду для очистки. Остатки раствора на поверхности можно удалить после затвердения слегка влажной губкой.

# SUPAX® М 32

- для швов шириной до 5 мм
- водо- и грязеотталкивающая
- для участков с подогревом
- легко чистится
- для внутренних и наружных работ
- очень гладкая поверхность
- широкий выбор цветов

# SUPAX® M 32

## Основа материала:

цементная смесь с минеральными наполнителями, цементными пигментами и полимерными добавками

## Цвета:

№ 10 белый, № 11 пергамон, № 12 синий шепот, № 13 розовый шепот, № 14 эгейский, № 16 серебристо-серый, № 19 светло-серый, № 21 закат, № 22 серый бетон, № 23 манхэтен, № 24 серый, № 25 титаново-серый, № 26 угольный, № 28 вечно-зеленый, № 29 жасмин, № 32 бамбук, № 33 багама-бежевый, № 34 карамель, № 36 земельно-коричневый, № 37 желтая охра, № 38 какао, № 39 медовый, № 44 крокус, № 48 меляба, № 55 менто, № 57 лазурно-синий, № 58 терракотовый, № 59 мятный, № 90 черный

## Плотность:

прим. 1,6кг/дм<sup>3</sup>

## рН-уровень:

прим. 11

## Теплостойкость:

от -20°C до +80°C

## Оптимальное водо-твердое соотношение:

прим. 32 %

## Пропорции замешивания:

25 кг SUPAX® M 32:

прим. 8 л. воды

5 кг SUPAX® M 32:

прим. 1,6 л. воды

## Время созревания:

3 минуты

## Время использования смеси:

прим. 45 минут

## Хожение:

через 24 часа

## Полная нагрузка:

через 7 дней

## Температура применения:

от +5°C до +30°C

## Средство очистки:

в свежем состоянии - вода, после схватывания - средство удаления цементного молочка

## ООО «Ботамент»

197373, Санкт-Петербург,  
пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4  
Тел.: (812) 327-44-45, доб.150; +7 921 943 00 30  
Konstantin.Sivolobov@mc-bauchemie.ru  
www.botament.ru

## Разноцветная смесь для затирания швов

Для предотвращения быстрого высыхания смеси для затирания, заполненные швы необходимо защитить от сильного тепла, особенно от прямых солнечных лучей, сильного ветра или сквозняков, применив подходящие меры предосторожности.

При малейшем подозрении на быстрое высыхание следует прибегнуть к увлажнению чистой холодной водой, что позволит раствору равномерно высохнуть (гидратация).

SUPAX® M 32 нельзя применять при температурах ниже +5 °С.

### Важно:

Все указанные периоды работы и высыхания основаны на температуре от +23 °С и относительной влажности 50 %. Более высокая температура и низкая влажность увеличивают время работы и высыхания. И, наоборот.

Высокая влажность поверхности или способность поверхности и швов сильно впитывать, которые сильно отличаются друг от друга, могут привести к разницы в цвете. Не смытые добавки в толстослойном растворе или дегазация других смежных частей конструкции или грязь в растворах или вода для чистки могут вызывать потерю цвета.

Не пробуйте стереть только что нанесенную смесь для затирания.

Особенно на плитке и плитах темного цвета с шероховатой поверхностью, могут остаться пятна пигментации. В этом случае, сначала необходимо провести пробное нанесение и учесть рекомендации производителя плитки.

По причине использования различного сырья возможны вариации цвета материала от партии к партии. Поэтому мы рекомендуем для каждого целого участка использовать материал одной партии.

Необходимо изучить технические характеристики материалов, которые используются вместе с SUPAX® M 32.

Паспорт безопасности продукта доступен по запросу.

Данный продукт нельзя перемешивать с какими-либо добавками или наполнителями.

### Использование чистящих средств:

При использовании кислотных очистителей можно повредить плитку. В случае возникновения любых вопросов, просим вас обратиться к нам за технической консультацией.

Пожалуйста, изучите рекомендации по очистке.

### Расход:

#### Плитка:

Формат	30 x 60 x 0,8см
Ширина шва	0,4см
Расход	0,31кг/м <sup>2</sup>

Формат	60 x 60 x 0,8см
Ширина шва	0,4см
Расход	0,20кг/м <sup>2</sup>

#### Мозаика:

Формат	2,0 x 2,0 x 0,3см
Ширина шва	0,3см
Расход	1,18кг/м <sup>2</sup>

### Упаковка:

5 кг бумажный мешок  
25 кг бумажный мешок

### Хранение:

в прохладном, сухом помещении

Минимальный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 18 месяцев.

**Внимание:** Информация, представленная в данной технической карте, основана на нашем опыте и знаниях, однако не является обязательной. Все инструкции необходимо адаптировать под индивидуальность проекта, цели применения и специфические особенности местности. При ознакомлении нас с этими предварительными условиями, мы несём ответственность за точность предоставленной информации в рамках действующих условий продажи, поставки и оплаты. Предоставленные нашими сотрудниками рекомендации, которые отличаются от тех, которые приведены в данной технической карте, являются обязательными для нас только в случае их письменного подтверждения. В любом случае, необходимо соблюдать общепринятые технические правила. Версия: 09/2010-UA-004. Данная версия вступает в силу при публикации следующей. Действующие технические карты можно загрузить с нашего Интернет-сайта: [www.botament.com.ua](http://www.botament.com.ua)