Oxal NK 100.

Средство для упрочнения минеральных оснований.

Характеристики продукта

- Не содержит летучих растворителей
- Готов к применению
- Высокая проникающая способность
- Поверхность не липкая после высыхания
- Паропроницаемый
- Не содержит гидрофобизаторов

Области применения

- Для упрочнения натурального камня, всех типов кирпича, штукатурок включая гипсовые, терракоты (обожжённая цветная глина)
- Для любых типов минеральных пористых оснований

Рекомендации по применению

Подготовка основания

Перед началом работ необходимо установить характеристики основания: тип вяжущего, влажность, водопоглощение, содержание солей. после определения площади основания, следует выполнить пробное нанесения для определения расхода на единицу поверхности и устойчивость цвета поверхности к материалу.
В случае укрепления старых оснований для восстановления впитывающей способности основание следует очистить при помощи воды без давления или пара. При наличии рыхлой разрушающейся структуры основания перед очисткой его следует предварительно обработать Oxal NK 100.

Нанесение.

Оптимальный эффект достигается после насыщения рыхлой структуры обрабатываемого материала. Материал наносить при помощи кисти, валика или методом распыления. Материал наносить методом «мокрое по мокрому» до полного насыщения. Небольшие детали возможно выдержать в закрытых емкостях с Oxal NK 100.

Расход материала зависит от типа основания (пористость, впитывающая способность, плотность и т.д) и варьируется в диапазоне от 0,5 до 15 л/м². Через 2-3 недели после нанесения при необходимости следует провести повторное нанесение для усиления эффекта укрепления.

Последующий уход

Для гарантированного предотвращения изменения цвета поверхности обработанную поверхность следует промыть растворителем, например уайт-спиритом.
В течении 2-3 дней после нанесения обработанную поверхность следует защитить от дождя.

Прочие указания

При работе в закрытых помещениях следует обеспечить проветривание.
При работе с продуктом следует использовать средства защиты органов дыхания и глаз и кожи рук.

Технические характеристики Oxal NK 100

Характеристика	Единицы	Значение	Примечание
Расход	л/м²	0,5 - 15	в зависимости от впитывающей способности основания
Условия применения	°C	10 - 20	температура воздуха и основания.
Плотность	г/см³	1	При 25 ºC

Характеристики продукта Oxal NK 100

Основа	Kieselsäure-Ethylester (эфир кремниевой кислоты)
Цвет	Бесцветное, возможен незначительный желтоватый оттенок
Срок хранения	Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.
Форма поставки	Канистра 30 л Канистра 10 л

Примечание: Приведенные в описании данные представляют собой результаты нашего опыта, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с каждым конкретным строительным объектом, условиями применения и видами нагрузок. Мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках нашего сотрудничества, условии поставки. Информация отличная от информации представленной в данном описании и рекомендованная нашими сотрудниками является действительной в том случае когда она подтверждена письменно. В общих случаях следует соблюдать правила описанные в данном описании.