Mycoflex 251

Однокомпонентный универсальный праймер для герметиков

Свойства продукта

- Однокомпонентный универсальный праймер на полиуретановой основе

Области применения

- Готовая к применению предварительная грунтовка для герметизации швов продуктами Mycoflex на впитывающих основаниях

Рекомендации по применению

Mycoflex 251 — готовый к применению праймер (предварительная грунтовка) для оснований, имеющих хорошую впитывающую способность. Нанесение выполняется с помощью кисточки с мягким ворсом. Контактные поверхности должны быть прочными, сухими, чистыми, не содержать пыли, масла и жиров. Грунтовка должна полностью пропитать и проникнуть в кромки шва по всей площади. Рекомендуется обклеить шов малярной лентой, сразу после заглаживания шовного герметика малярную ленту следует удалить. Расход праймера зависит от глубины герметизации шва и впитывающей способности основания. Интервал времени между грунтовкой и нанесением герметика при температуре +20°C составляет минимум 1 час, но не более 6 часов. В случае превышения этого времени следует нанести грунтовку еще раз. При температурах ниже +10°C время выдерживание грунтовки удваивается и составляет минимум 2 часа.

Указания по безопасности

При работе с грунтовкой Mycoflex 251, а также с герметиками Mycoflex необходимо обратить внимание на меры по безопасности указанные на упаковке.

Эм-Си Баухеми • 197373, Санкт-Петербург • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4
• Тел. 8-800-555-71-67 • Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96 • www.mc-bauchemie.ru

Технические характеристики Mycoflex 251

Параметр	Ед. изм.	Значение	Примечание
Основа			полиуретан, твердеет также при контакте с влагой
Плотность	г/см^3	0,9	-
Расход	г/м^2	80-120	в зависимости от свойств основания
Вязкость	мПа · с	30	при 23°C и 50% отн.влажности воздуха
Сухой остаток	%	24,5	
Твердость по Шору SP (VE)		ок. 30 (40)	
Температура применения	°C	от + 5 до +40	темп. воздуха/материала/основания
Интервал времени до нанесения герметика	час	1-6	

Дополнительные данные Mycoflex 251

Цвет	Прозрачный, желтоватый
Поставка	Банки 1 л, 3 шт. в коробке
Хранение	В закрытой заводской упаковке срок хранения один год в прохладном (ниже 20°C) и сухом месте. Защищать от мороза!.
Утилизация	Тару полностью опустошить. Утилизировать согласно местным предписаниям.

Меры предосторожности
Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основывается на нашем опыте и корректна в период действия данной версии документа. Приведенные в техническом описании данные должны быть в любом случае адаптированы к работе с конкретной конструкцией, к цели проведения работ и, особенно, к местным условиям выполнения работ. Все данные имеют прямую связь с существующими строительными нормативами и правилами, которые являются обязательными для исполнения при выполнении работ. Мы несем ответственность за корректность своих данных в рамках договора поставки материала и условий, указанных в нём. Договор поставки отражает условия поставки и минимальный уровень клиентского сервиса. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от информации, приведенной в техническом описании, являются значимыми, только если они предоставляются в письменной форме и завизированы. Действующие строительные нормы и правила в любом случае являются обязательными к применению.

Издание 06/20. В данную версию технического описания были внесены изменения. Предыдущие издания теперь недействительны и не могут быть использованы. Настоящее издание теряет силу при опубликовании новой, переработанной версии.