# «ЭМКОРИЛ АС» («EMCORIL AC»)

## Характеристики продукта

- Не содержит органических растворителей, не огнеопасен
- Повышает прочность и долговечность поверхностного слоя бетона
- Готов к использованию
- Стоек к воздействию щелочей цемента, не выделяет аммиак
- Увеличивает срок службы покрытия из бетона
- Снижает вероятность появления трещин
- Снижает истираемость и пыление бетона
- Наносится кистью, валиком или распылителем
- Не снижает адгезии последующих слоев

## Области применения

- Применяется для ухода за покрытиями на основе цемента (замена влажного ухода или укрытия паронепроницаемыми материалами)
- Применяется для ухода за бетонными и железобетонными изделиями и конструкциями, в том числе предварительно напряженными, для гражданского, промышленного и транспортного строительства, а также из высокопрочного бетона.

## Рекомендации по применению

Emcoril AC предназначен для защиты и ухода за свежеуложенными бетонными и растворными покрытиями на основе цемента. Emcoril AC наноситься путем воздушного или безвоздушного распыления, ручным или механическим методом на поверхности бетонных или растворных смесей в сухом матово-влажном состоянии при температуре не ниже +5 °C. После снятия опалубки возможно нанесение продукта как на вертикальные, так и на горизонтальные участки схватившегося бетона или раствора.

Emcoril AC особенно эффективен при воздействии повышенных температур и ветра, образуя на поверхности плотную плёнку, снижающую испарение воды из бетона или раствора, что приводит к повышению качества поверхности и ее долговечности. В отличие от составов на основе парафина, продукт не снижает адгезию последующих покрытий.

**Технические характеристики «ЭМКОРИЛ АС» («EMCORIL AC»)**

| Характеристика | Единицы | Значение |
|---|---|---|
| Плотность | г/см$^3$ | 1,000 – 1,020 |
| Расход | г/м$^2$ | 250 - 700 |

**Характеристики продукта «ЭМКОРИЛ АС» («EMCORIL AC»)**

| | |
|---|---|
| Физические характеристики добавки | Жидкость |
| Название добавки | «ЭМКОРИЛ АС» («EMCORIL AC») |
| Вид добавки | Средство по уходу за бетоном и раствором |
| Внешний вид | Однородная жидкость белого цвета |
| Документация | ТУ 20.30.11-150-51552155-2019 |
| Транспортирование и хранение | от +5°С до +40°С. |
| Срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления |
| Форма поставки | Герметичные полиэтиленовые емкости-кубы объемом 1000 л, бочки объемом 200 л, канистры и бутыли |

**Примечание:** Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.