BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE □□□□

# BOTAMENT® CF 200
## Специальный заполнитель швов 2К

BOTAMENT® CF 200 – это двухкомпонентный заполнитель швов на минерально-неорганической основе для швов от 2 до 20 мм. Материал предназначен для заполнения швов настенного и напольного покрытий внутри и снаружи помещений. CF 200 разработан специально для применения в промышленном строительстве и в зонах с агрессивной средой, таких как кухни общественного питания, бассейны и автомастерские.

### Свойства:

- высокая химическая стойкость
- высокая устойчивость к пароструйной очистке
- высокая устойчивость против микроорганизмов
- паропроницаемость
- высокая прочность на сжатие и износостойкость
- имеет грязеотталкивающие свойства
- хорошая адгезия к краям плитки

### Области применения

Заполнение швов:
- керамической и фаянсовой плитки
- бетонных плит
- напольной клинкерной плитки
- керамической мозаики
- грубой керамики

### Подготовка основания:

Для предотвращения изменения цвета, следует наносить затирку только после полного отверждения клея.
Поверхность и швы плитки необходимо очистить от остатков клея и пыли.
В контакте с затиркой BOTAMENT® CF 200 нельзя использовать профили или крепежные элементы из цветных металлов (цинк, алюминий пр.)

### Технические данные

| | |
|---|---|
| базовый материал | специальный минерально-неорганический состав |
| цвет | серый №24 |
| упаковка | 12 кг<br>25 кг – сухой компонент (A)<br>5 кг – жидкий компонент (B)<br><br>30 кг<br>25 кг – сухой компонент (A)<br>5 кг – жидкий компонент (B) |
| хранение | в прохладном и сухом помещении, минимум 9 месяцев в закрытой заводской упаковке |
| плотность | ~ 2,1 кг/дм³ |
| температурная устойчивость | - 30 °C до + 80 °C |
| пропорции смешивания | 18-20 %<br>компонент B |
| время обработки | ~ 25 минут |
| возможность хождения | после ~ 3х часов |
| полная химическая и механическая нагрузка | после ~ 7 дней |
| температура применения и температура основания | + 5 °C до + 30 °C |
| | |
| **средство очистки** | |
| свежий раствор | вода |
| затвердевший | средство для очистки цемента |

Все приведенные интервалы времени привязаны к температуре +23 °C и относительной влажности воздуха 50%. Более высокая температура ускоряет время обработки и процесс засыхания, и наоборот.

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE

# BOTAMENT® CF 200
# Специальный заполнитель швов 2К

## Применение

- перелейте жидкий компонент в чистую ёмкость
- добавьте заранее отмеренную часть сухого компонента
- смешайте в течение 3-5 минут низкооборотным миксером (400 об/мин) до получения однородной массы
- заполните швы, используя специальный шпатель
- смойте раствор губкой с водой и сразу же протрите начисто
- меняйте воду для очитки каждые 15 м2

При работе с шероховатой плиткой на поверхности могут оставаться остатки затирки, которые можно смыть с помощью средства для удаления цемента. При этом готовые швы должны быть тщательно смочены водой.
Если материал наносится при высокой температуре воздуха, в особенности под прямыми солнечными лучами, а также при сильном ветре или сквозняке, свеженанесенную затирку необходимо защитить пленкой от слишком быстрого твердения.
Смачивание водой положительно влияет на процесс твердения затирки.

## Расход

| | |
|---|---|
| размер плитки (см) | 24 x 11,5 |
| ширина шва (мм) | 8 |
| глубина шва (мм) | 10 |
| | **2,29 кг/м$^2$** |
| | |
| размер плитки (см) | 10 x 10 |
| ширина шва (мм) | 5 |
| глубина шва (мм) | 8 |
| | **1,64 кг/м$^2$** |
| | |
| размер плитки (см) | 20 x 20 |
| ширина шва (мм) | 5 |
| глубина шва (мм) | 8 |
| | **0,83 кг/м$^2$** |
| | |
| размер плитки (см) | 2 x 2 (мозаика) |
| ширина шва (мм) | 3 |
| глубина шва (мм) | 3 |
| | **1,55 кг/м$^2$** |

## Важные указания

BOTAMENT® CF 200 нельзя затворять водой, смешивать с добавками или пигментами, это может негативно повлиять на свойства материала.

Строго рекомендуем хранить материал только в оригинальной упаковке. Нельзя перемещать материал в контейнерах из цинка, алюминия и прочих цветных металлов.

Ввиду того, что BOTAMENT® CF 200 имеет минеральную основу, после твердения в некоторых случаях может быть отмечено шелушение поверхности шва. Но это не повлияет на характеристики материала.

По вопросам применимости материала в условиях вашей задачи (химическая среда, температурный режим и механические нагрузки) свяжитесь с нашим техническим специалистом.

В чашах бассейна вода должна быть подготовлена в соответствии со стандартом DIN 19643-1.Отклонения от прописанных показаний может привести к повреждению затирки.

Также следует учитывать, что цвет материала из разных партий может незначительно отличаться. Поэтому для больших площадей рекомендуем использовать материал одной партии выпуска.

Пористая и шероховатая плитка может требовать больше усилий при смывании материала.

Использование моющих средств на кислотной основе может привести к разрушению затирки в швах.

Для того чтобы уточнить какие моющие средства можно использовать, свяжитесь с нашим техническим специалистом.

Сертификат безопасности доступен по запросу.

**Внимание:** Информация, представленная в данной технической карте, основана на нашем опыте и знаниях, однако не является обязательной. Все инструкции необходимо адаптировать под индивидуальность проекта, цели применения и специфические особенности местности. Основываясь на этом, мы несём ответственность за точность предоставленной информации в рамках действующих условий продажи, поставки и оплаты. Предоставленные нашими сотрудниками рекомендации, которые отличаются от тех, которые приведены в данной технической карте, являются обязательными для нас только в случае их письменного подтверждения. В любом случае необходимо соблюдать общепринятые технические правила.
Подробную техническую информацию можете найти в технических картах на сайте www.botament.ru.
MC-Bauchemie, 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4
Тел./Факс: (812) 33102 71