MC-Floor Estribond 33

Однокомпонентная грунтовка (концентрат)

Свойства продукта

- На основе водной дисперсии сополимеров
- Разбавляется водой
- Не образует пленку
- Снижает водопоглощение основания
- Паропроницаемость
- Наносится кистью, валиком и безвоздушным распылением

Области применения

- Адгезионная грунтовка для минеральных оснований
- Применяется на щелочных и нейтральных основаниях
- Применяется по керамической плитке

Указания по использованию

Подготовка поверхности
Поверхности должны быть чистыми, не иметь отслоений, очищены от пыли, масел и других веществ, снижающих адгезию. Слой цементного молочка на поверхности бетона следует удалить. Прочность поверхности на отрыв должна соответствовать требованиям строительных норм.

Нанесение
Грунтовка MC-Floor Estribond 33 поставляется готовой к применению, перед нанесением достаточно ее тщательно перемешать.
Нанесение выполняется кистью, валиком или безвоздушным распылением. Она должна наноситься равномерно, без подтеков.
Не допускается нанесение при дожде, высокой относительной влажности, морозе или опасности мороза. Свеженанесённый материал следует защищать от конденсата, дождя и мороза.

Интервалы нанесения
См. таблицу "Технические параметры".

Стойкость к дождю
См. таблицу "Технические параметры".

Особые указания
Расход материала зависит от свойств поверхности, поэтому можно получить более низкий или высокий расход. Расчетные значения см. в таблице "Технические параметры".

Во время дождя или при температуре ниже +5°C применять MC-Color Primer RU нельзя.

MC-Color Primer - только грунтовка, поэтому применяется только в комбинации с системами защиты бетона MC-Color Flair pure RU, MC-Color Flex pure RU.

Технические параметры MC-Floor Estribond 33

Параметры	Ед. изм.	Значение *	Примечание
Плотность	кг/дм³	1,0	
Условная вязкость	сек.	10-14	Воронка ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм)
Соотношение смешивания (концентрат : вода)		1:1 1:2	Бетон, цементная стяжка, шпаклевка Пористые и впитывающие основания
Нанесение следующего слоя	час час	прим. 1 прим. 4	на впитывающих основаниях на невпитывающих основаниях
Расход (смешанный материал)	г /м²	250-350 500 - 600	Бетон, цементная стяжка, шпаклевка Пористые и впитывающие основания
Сухой остаток	%	прим. 18	
Чувствительность к дождю	час	4 - 6	
Условия применения	°C % K	≥ 5 - ≤ 30 < 85 3	темп. воздуха/материала/основания отн. влажность воздуха. над точкой росы

Характеристики продукта MC-Floor Estribond 33

Поставка	в канистрах по 10 л
Хранение	Срок хранения в оригинальной заводской упаковке как минимум 24 месяца. Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Утилизация	Тару полностью опустошить. Утилизация согласно местным предписаниям.

* Все значения приведены при + 25° C и 50% относительной влажности воздуха.

** Расход зависит от плотности, впитывающей способности и вида поверхности основания. Для определения точного расхода на объекте мы рекомендуем провести пробное нанесение.

Примечание: Приведённые в настоящей Памятке сведения основываются на нашем опыте и на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, несмотря на это, они не носят характер гарантийных обязательств. В каждом конкретном случае должны учитываться особенности строительного объекта, цели использования и специфика местных требований. Таким образом, мы несём ответственность за точность предоставляемых сведений лишь в рамках наших коммерческих обязательств и условий поставки. За рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от приведённых в настоящей Памятке, мы несём ответственность лишь в том случае, если эти рекомендации даны в письменном виде. Во всех остальных случаях следует придерживаться общепризнанных Технических правил.

Издание 06/23. Настоящее издание теряет силу при опубликовании нового, переработанного издания.

ООО «Эм-Си Баухеми» • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
т. 8-800-555-71-67 (все звонки со стационарных и мобильных телефонов на территории России – бесплатные)
e-mail: info@mc-bauchemie.ru, www.mc-bauchemie.ru