Murasan BWA 21 COLORMIX

Модифицирующая добавка, для полусухого вибропрессования с гидрофобизирующим эффектом

Характеристики продукта

- Придает готовым изделиям гидрофобные свойства
- Увеличивается яркость изделий при технологии ColorMix
- Повышает формуемость, связность и уплотняемость жестких смесей
- Увеличение плотности бетона
- Повышение морозостойкости изделий
- Повышение водонепроницаемости изделий
- Снижение налипания бетона
- Снижение капиллярного водопоглощения
- Снижение высолообразования
- Облегчает смачивание компонентов бетонной смеси
- Обеспечивает снижение шелушения поверхности
- Повышение качества лицевой поверхности готовых изделий
- В случае применения дозаторов воды допускается разводить добавку до требуемой концентрации

Области применения

- Производство изделий дорожной группы - тротуарных плит и бортовых камней
- Производство изделий стеновой группы - стеновых и перегородочных блоков
- Производство плит перекрытий по поточно-агрегатной и стендовой технологиям

Рекомендации по применению

Внедрение добавки на производство необходимо проводить одновременно на всех линиях, в противном случае продукция будет отличаться по оттенку. Нельзя вводить добавку в сухую смесь. В случае подбора оптимального расхода добавки и воды на торцевой поверхности изделий может наблюдаться тонкая пленка жидкого цементного теста. При применении добавки визуально консистенция бетонной смеси более жесткая, поэтому контроль жесткости необходимо проводить с применением лабораторного оборудования.

Применение добавки позволяет исключить необходимость поверхностной гидрофобизации, при этом гидрофобными свойствами будет обладать все изделие, а не только поверхность.

Технические характеристики Murasan BWA 21 COLORMIX

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	кг/дм^3	1,005 – 1,020
Дозировка	%, жидкой добавки от массы цемента	0,2 – 2,0

Характеристики продукта Murasan BWA 21 COLORMIX

Физические характеристики добавки	Жидкий
Название добавки	Murasan BWA 21 COLORMIX (Мурасан БВА 21 КОЛОРМИКС)
Вид добавки	Добавка воздухововлекающая для бетонных и растворных смесей
Цвет	Жидкость белого цвета в соответствии с образцом
Сертифицировано	ГОСТ 24211, ГОСТ 30456 ТУ 20.59.57-122-51552155-2020
Транспортирование и хранение	при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 ^{0}C и не выше плюс 40 ^{0}C.
Срок хранения	6 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.