MC-DUR 2095 M

Специальное прозрачное, матирующее, водоразбавляемое покрытие на полиуретановой основе

Свойства продукта

- Матовое, двухкомпонентное, водоразбавляемое, прозрачное полиуретановое покрытие с превосходной способностью к очистке
- Очень хорошая адгезия и высокая поверхностная твердость
- Отличительные технологические свойства
- Повышенная стойкость к УФ излучению, не мелится
- Паропроницаемое

Области применения

- Для окраски поверхностей полов на эпоксидной или полиуретановой основе
- Специальное покрытие для снижения затрат на очистку
- Для применения на эксплуатирующихся покрытиях пола и при повышенных требованиях к внешнему виду специальных систем при средних механических и химических нагрузках
- Может применяться для наружных работ и на паропроницаемых покрытиях полов

Рекомендации по применению

Подготовительные мероприятия

См. технический лист ≪Основания и подготовка оснований≫. См. технический лист ≪Работа с реакционными смолами≫

Нанесение

MC-DUR 2095 M равномерно наносится валиком на полимерное покрытие. Для нанесения используется валик с коротким ворсом, нанесение выполняется проходами валика крест-накрест. Прокатка материала крест-накрест важна для единообразной степени глянца покрытия. Необходимо выдерживать равномерный расход наносимого материала. Рекомендуется нанесение пробной поверхности.
Нанесение MC-DUR 2095 M производится не ранее 12 часов после нанесения финишного покрытия. Максимальное интервал составляет 24 часа. При превышении максимального интервала основание перед нанесением MC-DUR 2095 M надо слегка зашлифовать.
Т.к. MC-DUR 2095 M имеет небольшую толщину слоя, то не допускается его обсыпка песком.
Нестойкие к УФ покрытия не могут быть защищены от пожелтения нанесением MC-DUR 2095 M.

Дополнительные указания

Расход, время жизни, возможность хождения и достижение параметров стойкости зависит от температуры и условий на объекте. окружающего воздуха. См. технический лист «Работа с реакционными смолами».
Тщательное смешивание основного компонента и отвердителя в течение 5 минут должно неукоснительно соблюдаться. После смешивания перелить материал в чистую ёмкость и снова перемешать.

Химические нагрузки и воздействие УФ могут привести к изменению цветового тона, которые, как правило, не влияют на эксплутационные свойства. Химические и механические нагруженные участки подвержены постепенному износу. Поэтому рекомендуется проводить регулярный контроль за состоянием покрытия и текущее обслуживание.

Технические данные MC-DUR 2095 M

Параметр	Ед. изм.	Значение	Примечание
Пропорция смешивания	вес. части	10:3,5	Основа : отвердитель
Плотность	г/см³	около 1,00	-
Время жизни	мин.	около 25	при +20 °C и отн. влажности воздуха 50 %
Пешеходная нагрузка	час	около 12	
Полная нагрузка через	дней	7	
Условия нанесения	°C	≥ 10; ≤ 25	температура воздуха и относительная влажность воздуха выше температуры точки росы
	%	≤ 75	
	K	3	
Расход	г/м³	ок. 150	в зависимости от температуры

Дополнительные данные MC-DUR 2095 M

Средство для очистки оборудования	вода
Цвет	прозрачный
Поставка	комбинированная упаковка 10 кг
Хранение	Хранить в прохладном (ниже 20°C) и сухом месте, в оригинальной закрытой заводской упаковке. Срок хранения один года. Защищать от мороза!
Утилизация тары	Тару полностью опустошить. Утилизировать согласно местным предписаниям.

Меры предосторожности
Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основывается на нашем опыте и корректна в период действия данной версии документа. Приведенные в техническом описании данные должны быть в любом случае адаптированы к работе с конкретной конструкцией, к цели проведения работ и, особенно, к местным условиям выполнения работ. Все данные имеют прямую связь с существующими строительными нормативами и правилами, которые являются обязательными для исполнения при выполнении работ. Мы несем ответственность за корректность своих данных в рамках договора поставки материала и условий, указанных в нём. Договор поставки отражает условия поставки и минимальный уровень клиентского сервиса. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от информации, приведенной в техническом описании, являются значимыми, только если они предоставляются в письменной форме и завизированы. Действующие строительные нормы и правила в любом случае являются обязательными к применению.

Издание 06/20. В данную версию технического описания были внесены изменения. Предыдущие издания теперь недействительны и не могут быть использованы. Настоящее издание теряет силу при опубликовании новой, переработанной версии.