ombran HB

Сульфатостойкая адгезионная грунтовка на цементном вяжущем для минеральных оснований

Свойства продукта

- На основе сульфатостойкого цемента (не содержит C_3A), однокомпонентная
- Паропроницаемая
- Адгезионная грунтовка для минеральных оснований

Области применения

- Адгезионная грунтовка для растворов на цементной основе ассортиментного ряда ombran
- Адгезионная грунтовка для ремонта сооружений сточных вод

Указания по использованию

Подготовка основания
Основание должно быть чистым, не иметь отслоений, пыли, масла и других веществ, снижающих адгезию. Основание должно иметь прочность на отрыв не менее 1,5 Н/мм2. Для достижения достаточной шероховатости заполнитель на поверхности должен быть оголен.

Смешивание
ombran HB засыпается в отмеренное количество воды и перемешивается до получения однородной, без комков массы обмазочной консистенции. Остаток воды служит для регулирования консистенции и может добавляться в зависимости от потребности. Продолжительность смешивания составляет 3 минуты. Для смешивания используется тихоходные мешалки.

Пропорции смешивания
См. таблицу «Технические параметры». На один мешок 25 кг требуется 4,0 – 4,5 л воды. Т.к. ombran HB – материал на цементном вяжущем, то потребность воды может колебаться.

Нанесение
Перед нанесением ombran HB основание следует увлажнить. Сильновпитывающие основания следует увлажнить несколько раз. На матово-влажное, ненасыщенное водой основание тщательно нанести ombran HB, втирая его щеткой. Необходимо обработать только такую площадь, чтобы успеть нанести следующий слой до высыхания грунтовки, т.е. свежее по свежему. Для нанесения следует использовать щетки с коротким ворсом.

Эм-Си Баухеми Раша • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
• Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96
www.mc-bauchemie.ru

Технические параметры ombran HB

Параметры	Ед. изм.	Значение *	Примечание
Плотность свежего раствора	кг/л	около 2,2	
Расход*	кг/м^2/мм	около 1,1	сухая смесь
Время жизни	мин	ок. 20	
Температура применения	°C	> 5 - < 30	температура воздуха и основания
Пропорции смешивания	весовых частей	25 : 4 – 4,5	ombran HB : вода

Дополнительные данные ombran HB

Цвет	серый
Поставка	мешок 25 кг
Хранение	Плотно запечатанную тару следует хранить в сухом? прохладном помещении минимум 6 месяцев.
Утилизация	Тару полностью опустошить. Утилизация согласно местным предписаниям.

* значения расхода на объекте зависят от шероховатости основания, а также от температуры хранения, нанесения и основания. Для определения точного расхода на объекте рекомендуется провести предварительные исследования на объекте.

Примечание: Приведённые в настоящем Техническом описании сведения основываются на нашем опыте и на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, несмотря на это, они не носят характер гарантийных обязательств. В каждом конкретном случае должны учитываться особенности строительного объекта, цели использования и специфика местных требований. Таким образом, мы несём ответственность за точность предоставляемых сведений лишь в рамках наших коммерческих обязательств и условий поставки. За рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от приведённых в настоящем Техническом описании, мы несём ответственность лишь в том случае, если эти рекомендации даны в письменном виде. Во всех остальных случаях следует придерживаться общепризнанных Технических правил.

Издание 10/07. Настоящее издание теряет силу при опубликовании нового, переработанного издания.

Эм-Си Баухеми Раша • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
• Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96
www.mc-bauchemie.ru