«Центрипор Рапид 031» («Centripor Rapid 031»)

Характеристики продукта

- Добавка является комплексной, на основе полиспиртов и не требует введения воздухововлекающих добавок
- Высокая стабилизация растворной смеси, отсутствие водоотделения и расслоения
- Добавка не влияет на сохраняемость подвижности, даже при температуре раствора +35 и более
- Добавка обладает высоким противоморозным эффектов с возможностью работать до -25С при этом раствор не требует постоянного перемешивания
- При применении данной добавки не нужно дополнительно вводить в строительный раствор известь, воздухововлекающие и противоморозные модификаторы
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

- Кладочные растворы
- Строительные растворы

Рекомендации по применению

Расход добавки устанавливается по готовому продукту. Эффективность добавки зависит от расхода в составе растворной смеси. Оптимальное количество добавки должно быть определено, в каждом отдельном случае, посредством предварительных испытаний в условиях производства.

При работе с раствором необходимо учитывать действующие предписания по строительству в зимних условиях.

Характеристики продукта «Центрипор Рапид 031» («Centripor Rapid 031»)

Физические характеристики добавки	Жидкий
Название добавки	«Центрипор Рапид 031» («Centripor Rapid 031»)
Вид добавки	Добавка воздухововлекающая для зимних строительных растворов
Цвет	Жидкость коричневого цвета
Документация	ТУ 20.59.57-107-51552155-2017 с изм. №1, №2.
Плотность	1,170 – 1,200 г/см3
Рекомендуемые дозировки %, жидкой добавки от массы цемента	0,2-1,0
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 16 ^{0}C и не выше плюс 40 ^{0}C.
Срок хранения	6 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.