MC IS INTEC-Standart RU - 50 м (комплект)

Высокоэластичный, прочный инъекционный шланг для герметизации конструкционных швов бетонирования

Свойства материала

- Простая установка
- Подходит для разнообразных конструкций и строительных решений
- Проверенная работоспособность и долговечность на большом количестве объектов
- Протестировано для наиболее широко используемых давлений инъецирования на объектах
- Возможность устанавливать контуры до 10 м

Области применения

- Инъекционный шланг с интегрированными отверстиями для герметизации конструкционных швов («холодных» швов бетонирования) против фильтрации воды при инъецировании смол (полиуретановых, эпоксидных или акрилатных)
- Герметизация стыков, входов/выходов коммуникаций при предварительной установке инъекционного шланга в место уплотнения

Указания по применению

Подробные правила установки и использования инъекционных шлангов представлены в Технологическом регламенте по инъекционной гидроизоляции строительных конструкций на объектах нового строительства с использованием системы инъекционных шлангов MC-IS.

Технические характеристики *MC IS INTEC-Standart RU*

Параметр	Ед. изм.	Значение*	Примечания
Внешний диаметр шланга	мм	11,5	Из ПВХ резины
Внутренний диаметр шланга	мм	6	
Твердость по Шору А Ядро	-	80 +/-5	
Прочность на разрыв Ядро	Н/мм2	>15	
Температура применения	°С	от + 1 до +40	Температура воздуха, основания и материала

* все технические параметры определялись при 21°С и отн. влажности воздуха 50 %

Эм-Си Баухеми • 197373, Санкт-Петербург • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4
Тел. 8-800-555-06-05 • Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96 •www.mc-bauchemie.ru

Дополнительные данные *MC IS INTEC-Standart RU*

Цвет	Голубой
Поставка	Инжектосистема поставляется в картонных коробках комплектами по 50 метров погонных, в составе: 1. Шланг наполнительный (наружный d11,5 мм, внутренний d6 мм) - 50 м.п. 2. Коннектор опалубочный - 16 шт. 3. Скоба пластиковая - 250 шт.
Хранение	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, при температуре от + 1 °С до + 40 °С, в сухом месте. Срок хранения как минимум 48 месяцев. Данные условия необходимо соблюдать и при транспортировке.

Меры предосторожности

Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основывается на нашем опыте и корректна в период действия данной версии документа. Приведенные в техническом описании данные должны быть в любом случае адаптированы к работе с конкретной конструкцией, к цели проведения работ и, особенно, к местным условиям выполнения работ. Все данные имеют прямую связь с существующими строительными нормативами и правилами, которые являются обязательными для исполнения при выполнении работ. Мы несем ответственность за корректность своих данных в рамках договора поставки материала и условий, указанных в нём. Договор поставки отражает условия поставки и минимальный уровень клиентского сервиса. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от информации, приведенной в техническом описании, являются значимыми, только если они предоставляются в письменной форме и завизированы. Действующие строительные нормы и правила в любом случае являются обязательными к применению.

Издание 03/23. В данную версию технического описания были внесены изменения. Предыдущие издания теперь недействительны и не могут быть использованы. Настоящее издание теряет силу при опубликовании новой, переработанной версии.