MC-IS Premium

Высокоэластичный, прочный инъекционный шланг для герметизации конструкционных швов бетонирования, подходит для многоразового инъецирования

Свойства материала

- Запатентованная технология клапанов
- Простая установка
- Подходит для разнообразных конструкций и строительных решений
- Проверенная долговечность на большом количестве международных объектов
- Протестировано для наиболее широко используемых давлений инъецирования на объектах
- Возможность устанавливать контуры до 30 м

Области применения

- Инъекционный шланг с интегрированными отверстиями для герметизации конструкционных швов («холодных» швов бетонирования) против фильтрации воды при инъецировании смол (полиуретановых, эпоксидных или акрилатных)
- Герметизация стыков, входов/выходов коммуникаций при предварительной установке инъекционного шланга в место уплотнения
- Удовлетворяет требованиям на контакт с питьевой водой (KTW/UBA директивы)

Указания по применению

Подробные правила установки и использования инъекционных шлангов представлены в Технологическом регламенте по инъекционной гидроизоляции строительных конструкций на объектах нового строительства с использованием системы инъекционных шлангов MC-IS.

Технические характеристики *MC-IS Premium*

Параметр	**Ед. изм.**	**Значение***	**Примечания**
Внешний диаметр шланга	мм	13	Внешняя защитная PE обмотка
Внутренний диаметр шланга	мм	5	Ядро из ПВХ резины
Твердость по Шору А			
Ядро	-	80 +/-5	*DIN EN ISO 868/527*
Обмотка		20+/-5	*DIN EN ISO 868/527*
Прочность на разрыв			
Ядро	Н/мм2	>15	*DIN EN ISO 868/527*
Обмотка		>32	*DIN EN ISO 868/527*
Время жизни	мин.	около 40	при объеме 100 г
Температура применения	°C	от + 1 до +40	Температура воздуха, основания и материала

* все технические параметры определялись при 21°C и отн. влажности воздуха 50 %

Эм-Си Баухеми • 197373, Санкт-Петербург • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4
Тел. 8-800-555-06-05 • Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96 •www.mc-bauchemie.ru

Дополнительные данные *MC-IS Premium*

Цвет	Чёрное ядро с серо/красной обмоткой
Поставка	В бухтах по 100 м в картонной коробке
Хранение	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, при температуре от + 1 °C до + 40 °C, в сухом месте. Срок хранения как минимум 48 месяцев. Данные условия необходимо соблюдать и при транспортировке.

Меры предосторожности
Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основывается на нашем опыте и корректна в период действия данной версии документа. Приведенные в техническом описании данные должны быть в любом случае адаптированы к работе с конкретной конструкцией, к цели проведения работ и, особенно, к местным условиям выполнения работ. Все данные имеют прямую связь с существующими строительными нормативами и правилами, которые являются обязательными для исполнения при выполнении работ. Мы несем ответственность за корректность своих данных в рамках договора поставки материала и условий, указанных в нём. Договор поставки отражает условия поставки и минимальный уровень клиентского сервиса. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от информации, приведенной в техническом описании, являются значимыми, только если они предоставляются в письменной форме и завизированы. Действующие строительные нормы и правила в любом случае являются обязательными к применению.

Издание 05/20. В данную версию технического описания были внесены изменения. Предыдущие издания теперь недействительны и не могут быть использованы. Настоящее издание теряет силу при опубликовании новой, переработанной версии.