«МС-РАПИД 119Н» («MC-RAPID 119N»)

Характеристики продукта

- - Суперпластификатор который не замерзает до -20С, с водоредукцией бетонной смеси до 20% и более
- - Добавки на основе комплекса из нафталинфармальдегида и ацетонфармальдегида с антифризным эффектом на базе полиспиртов и солей
- - Добавка придает бетонной смеси стандартную сохраняемость подвижности до 2х часов, при этом температура бетонной смеси может быть до 30С и более
- - Высокая ранняя прочность за счет антифризного комплекса на базе полиспиртов и солей, что позволяет сократить режим обогрева бетона на 30-35% от стандартного цикла
- - Высокий ускоряющий эффект, позволяет использовать добавку для производства железобетона
- Повышение прочности, водонепроницаемости и долговечности бетона или снижение расхода цемента при неизменных характеристиках бетона
- Не содержит компонентов (хлора, аммиака), вызывающих коррозию арматуры
- Совместим с воздухововлекающими добавками, производства MC-Bauchemie
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

Добавка предназначена для модификации свойств бетонных и растворных смесей, используемых в технологии товарного бетона и ЖБИ для изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций для гражданского, промышленного и транспортного строительства.

Рекомендации по применению

При бетонировании рекомендуется использовать составы с минимально возможным В/Ц за счет использования комплексного эффекта добавки. Расход добавки устанавливается по жидкому веществу, не требуется пересчет на сухой остаток добавки. Рекомендуемая температура бетонной смеси в момент укладки не менее +10 ºС. Свежеуложенную бетонную смесь необходимо защищать от потери тепла и влаги, особенно в тонкостенных конструкциях.

Эффективность добавки зависит от фазово-минералогического состава цемента и его количества в составе бетонной смеси. Оптимальное количество добавки должно быть определено, в каждом отдельном случае, посредством предварительных испытаний в условиях производства. При смене марки или вида цемента необходимо провести дополнительные испытания на соответствие физико-механических показателей бетона и бетонной смеси.

Технические характеристики МС-РАПИД 119Н (MC-RAPID 119N)

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	г/см3	ок.1,170 – 1,210
Внешний вид	-	Жидкость коричневого цвета, допускается мутная взвесь
Рекомендуемая дозировка жидкой добавки от массы цемента	%	0,5- 2,5

Характеристики продукта МС-РАПИД 119Н (MC-RAPID 119N)

Физические характеристики добавки	Жидкий
Название добавки	МС-РАПИД 119Н (MC-RAPID 119N)
Вид добавки	Комплексная пластифицирующая добавка с противоморозным эффектом для бетонных и растворных смесей
Документация	ТУ 23.64.10-245-51552155-2017 с изм. №1, №2, №3, №4, №5
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20 ^{0}C
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.