MC-DUR 1277 WV

Содержащая растворитель эпоксидная смола для защитной окраски

Свойства продукта

- Двухкомпонентная, содержащая растворитель, прозрачная эпоксидная смола для защитной окраски
- Задерживает испарение воды из свежего бетона
- Повышает стойкость бетонных поверхностей к механическим и химическим нагрузкам

Области применения

- Грунтовка вертикальных плоскостей ещё "зелёного" бетона непосредственно после снятия опалубки
- Последующий уход за свежим бетоном, особенно в химически нагруженных областях

Указания по использованию

Подготовка основания/Смешивание

См. технический лист "Основания и подготовка оснований". См. технический лист "Работа с реакционными смолами".

Нанесение

Наносить MC-DUR 1277 WV можно кистью, валиком или методом безвоздушного распыления. При применении в качестве последующего ухода за свежим бетоном рекомендуется нанесение валиком. Не допускается нанесение MC-DUR 1277 WV большой толщиной слоя. Для грунтования рекомендуемый расход составляет примерно 150-250 г/м², в зависимости от впитывающей способности основания. Образование "жирных" слоёв, также как и луж не допускается.

Особые указания

Расход, жизнеспособность, возможность хождения по покрытию и полная нагружаемость зависят от температуры и специфики объекта. Смотри памятку "Нанесение реакционных смол".

Химические нагрузки и световое воздействие, которые могут привести к изменению цветовой окраски, как правило, не оказывают отрицательного влияния на пригодность к использованию. Химически и механически нагружаемые поверхности подвержены, обусловленному эксплуатацией, износу. Рекомендуется регулярный контроль и техническое обслуживание.

Эм-Си Баухеми Раша • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
• Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96
www.mc-bauchemie.ru

Технические данные MC-DUR 1277 WV

Параметры	Ед. изм.	Значение	Примечание
Пропорции смешивания	Вес. частей	3 : 1	Основа : Отвердитель
Плотность	г/см^3	прим. 0,98	-
Вязкость	мПа·сек	прим. 100	при +20˚ C и 50% отн. влажности воздуха
Жизнеспособность	час	прим. 2	при +20˚ C и 50% отн. влажности воздуха
Возможность хождения по покрытию	час	прим. 18	при +20˚ C и 50% отн. влажности воздуха
Полнная нагружаемость	дней	7	при +20˚ C и 50% отн. влажности воздуха
Условия применения	°C	≥ 10; ≤ 30	Температура воздуха и поверхности
	%	≤ 85	Отн. влажность воздуха
	K	3	Над точкой росы
Расход	кг/м²	0,15-0,25	

Особенности MC-DUR 1277 WV

Средство для очистки оборудования	MC-Reinigungsmittel U
Стандартный цвет	прозрачный
Вид поставки	в комбинированной таре по 10 кг
Хранение	Не менее 1 года в плотно закрытой оригинальной таре в прохладных и сухих условиях (ниже +20°C). Защищать от мороза!
Утилизация	Обеспечить полное опорожнение упаковки. Утилизация согласно местным предписаниям.

Указания по безопасности

Пожалуйста, обратите внимание на ссылки об опасности и советы по безопасности на этикетках и на сертификатах безопасности.

Примечание: Приведённые в настоящем Техническом описании сведения основываются на нашем опыте и на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, несмотря на это, они не носят характер гарантийных обязательств. В каждом конкретном случае должны учитываться особенности строительного объекта, цели использования и специфика местных требований. Таким образом, мы несём ответственность за точность предоставляемых сведений лишь в рамках наших коммерческих обязательств и условий поставки. За рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от приведённых в настоящем Техническом описании, мы несём ответственность лишь в том случае, если эти рекомендации даны в письменном виде. Во всех остальных случаях следует придерживаться общепризнанных Технических правил.

Издание 04/09. Настоящее издание теряет силу при опубликовании нового, переработанного издания.