«Центрамент Рапид 151» («Centrament Rapid 151»)

Характеристики продукта

- Сильный ускоряющий эффект при любых режимах ТВО и ТО
- При применении в бетонной смеси сочетается с любыми пластификаторами
- При применении в растворной смеси сочетается с любыми воздухововлекающими добавками
- Добавка позволяет стабилизировать бетонные смеси при применении некачественных заполнителей (оптимально работает на любых расходах цемента от 100 кг до 550 кг)
- Не содержит компонентов (хлора, аммиака), вызывающих коррозию арматуры
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

- Добавка применяется в бетонных и растворных смесях, в том числе в тампонажных растворах, предназначенных для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, для гражданского, промышленного и транспортного строительства при соблюдении требований ГОСТ 31384.

Рекомендации по применению

Добавка предназначена для ускорения набора прочности бетонов, в том числе твердеющих при пониженных температурах окружающей среды.

Расход добавки устанавливается по готовому продукту. Эффективность добавки зависит от фазово-минералогического состава цемента и его количества в составе бетонной смеси. Оптимальное количество добавки должно быть определено, в каждом отдельном случае, посредством предварительных испытаний в условиях производства.

При смене марки или вида цемента необходимо провести дополнительные испытания на соответствие физико-механических показателей бетона и бетонной смеси.

Необходимо учитывать действующие предписания по изготовлению железобетона

Характеристики продукта «Центрамент Рапид 151» («Centrament Rapid 151»)	
Физические характеристики добавки	Жидкий, допускается наличие незначительного осадка (взвеси)
Название добавки	«Центрамент Рапид 151» («Centrament Rapid 151»)
Вид добавки	Добавка регулирующая сохраняемость подвижности бетонов и строительных растворов
Цвет	голубовато-синий
Документация	ТУ 20.59.57-241-51552155-2022
Плотность	1,380 – 1,430 г/см3
Рекомендуемые дозировки%, жидкой добавки от массы цемента	0,3 – 4,0
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 30 ^{0}С и не выше плюс 40 ^{0}С.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.