«МС-ТЕХНИФЛОУ 179Н» («MC-TECHNIFLOW 179N»)

Характеристики продукта

- Добавка на основе «HiT MC-polymer» разработана по внутренней программе «тулбоксалатов»
- Низкая концентрация продукта позволяет точно регулировать расход добавки
- Подходит для цементов на основе клинкера нормированного минералогического состава с невысоким содержанием трехкальциевого алюмината (C3A)
- Подходит для цементов с высокими показателями сроков схватывания, при начале схватывания не ранее 2,5-3,0 часов
- Положительно влияет на снижение динамики тепловыделения, снижает вероятность образования термических трещин массивных конструкций
- Оптимален при работе со сложными сырьевыми материалами
- Высокая пластифицирующая способность
- Высокая динамика набора прочности бетона при высокой сохраняемости бетонной смеси
- Не содержит компонентов, вызывающих коррозию арматуры
- Совместим с воздухововлекающими добавками, производства MC-Bauchemie
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

Добавка применяться в бетонных и растворных смесях, как суперпластифицирующая для приготовления бетонных и растворных смесей предназначенных для изготовления бетонных и железобетонных конструкций для гражданского, промышленного, транспортного, гидротехнического строительства. А также для строительства очень ответственных и важных конструкций, в случаях, когда к изделиям из бетона предъявляются жесткие требования.

.

Рекомендации по применению

MC Techniflow 179N – добавка для производства железобетона, товарного бетона и растворов. Продукт позволяет найти решение при работе со сложными сырьевыми материалами, применительно к технологии производства, а также позволяет достичь заданных характеристик бетона и бетонной смеси. Добавка используется как для повышения удобоукладываемости смесей, так и для снижения расхода цемента или повышения прочности бетона. Перемешивание рекомендуется в смесителях принудительного действия. При смене марки или вида цемента необходимо провести дополнительные испытания на соответствие физико-механических свойств бетона и бетонной смеси требуемым параметрам. На разных материалах и рецептурах свойства добавки могут значительно изменяться.

Характеристики продукта «МС-ТЕХНИФЛОУ 179Н» («MC-TECHNIFLOW 179N»)

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«МС-ТЕХНИФЛОУ 179Н» («MC-TECHNIFLOW 179N»)
Вид добавки	Добавка суперводоредуцирующая для бетонов и строительных растворов
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета
Рекомендуемые дозировки	от 0,2 до 4,0%
Плотность	1,010-1,030 г/см3
Документация	ГОСТ 24211, ГОСТ 30459 ТУ 20.59.57-217-51552155-2018
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211, От +5 до +40˚С
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.