MC-DUR 1000 Parat 04

Пигментированный, двухкомпонентный, ремонтный раствор на эпоксидной основе

Свойства продукта

- Не содержит пластификаторов
- Практически безусадочное твердение
- Водонепроницаемый
- Температурная стойкость от -40°C до +80°C
- Отвечает требованиям к растворам на основе реакционных смол(PC) в техническом листе для получения проезжей поверхностей из бетона (MEB, издание 1994),тип раствора B

Области применения

- Выравнивание дефектов и отверстий на горизонтальных поверхностях
- Заполнение фундаментов стоек перил
- Подливка под опоры стоек и ограждений

Указания по использованию

Подготовка основания

См. технический лист «Основания и подготовка оснований». См. технический лист «Нанесение реакционных смол»

Грунтовка

В качестве адгезионной грунтовки применяется материал MC-DUR 1200VK, см. также техническое описание «MC-DUR 1200VK». Нанесение производится кистью или валиком.

Нанесение

Замешанный раствор наносится шпателем, мастерком или полутерком на адгезионную грунтовку методом «свежее по свежему». Для достижения водонепроницаемости раствор следует тщательно уплотнить и поверхность затереть стальным шпателем.

Прочие указания

Показатели расхода, времени нанесения, возможности хождения и достижения требуемой нагружаемости зависят от температурных и объектных условий. См. также технический лист «Нанесение реакционных смол».

Химические нагрузки и воздействие света могут привести к изменению цветового тона, которые, как правило, не влияют на эксплутационные параметры. Химически и механически нагружаемые поверхности оказывают влияние на износ. Рекомендуется проводить регулярный контроль и текущее обслуживание.

Эм-Си Баухеми Раша • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
• Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96
www.mc-bauchemie.ru

Технические данные MC-DUR 1000 Parat 04

Параметры	Ед. изм.	Значение	Примечание
Пропорция смешивания	вес. части	100 : 3,3	Основа : отвердитель
Плотность	г/см^3	ок. 2,1	-
Время жизни	мин.	ок. 50	при 20°C и 50% отн. влажности воздуха
Возможность ходить через	час	ок. 12	при 20°C и 50% отн. влажности воздуха
Полная нагрузка через	дней	7	при 20°C и 50% отн. влажности воздуха
Прочность на сжатие	Н/мм^2	ок. 85	через 24 часа
		ок. 94	через 72 часа
		ок. 98	через 7 дней
Прочность на изгиб	Н/мм^2	ок. 35	через 24 часа
		ок. 38	через 72 часа
		ок. 40	через 7 дней
Условия нанесения	°C	≥ 10 - ≤ 30	температура воздуха и основания
	%	≤ 85	относительная влажность воздуха
	K	3	выше точки росы
Расход	кг/м^2	ок. 2,1	на каждый мм толщины слоя

Дополнительные данные MC-DUR 1000 Parat 04

Очистка инструмента	MC-Reinigungsmittel U
Цвет	серый
Поставка	Комбинированная упаковка 10 кг
Хранение	В прохладном (ниже 20°C) и сухом месте, в закрытой заводской упаковке срок хранения не менее 1 года. Защищать от мороза!
Утилизация	Тару полностью опустошить. Утилизировать согласно местным предписаниям.

Указания по безопасности

Обратите внимание на указания по безопасности на этикетке и в паспорте безопасности.

Примечание: Приведённые в настоящем Техническом описании сведения основываются на нашем опыте и на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, несмотря на это, они не носят характер гарантийных обязательств. В каждом конкретном случае должны учитываться особенности строительного объекта, цели использования и специфика местных требований. Таким образом, мы несём ответственность за точность предоставляемых сведений лишь в рамках наших коммерческих обязательств и условий поставки. За рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от приведённых в настоящем Техническом описании, мы несём ответственность лишь в том случае, если эти рекомендации даны в письменном виде. Во всех остальных случаях следует придерживаться общепризнанных Технических правил.

Издание 04/09. Настоящее издание теряет силу при опубликовании нового, переработанного издания.

Эм-Си Баухеми Раша • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
• Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96
www.mc-bauchemie.ru