Murasan Hydrotech 884

Модифицирующая добавка для препятствования высолообразования для полусухого вибропрессования

Характеристики продукта

- Повышает формуемость, связность и уплотняемость жестких смесей
- Придает бетону изделий гидрофобные свойства
- Облегчает смачивание компонентов бетонной смеси
- Обеспечивает снижение шелушения поверхности
- Увеличение плотности бетона
- Ускорение набора прочности
- Повышение морозостойкости изделий
- Повышение качества лицевой поверхности готовых изделий
- Снижение налипания бетона
- Снижение капиллярного водопоглощения
- Снижение высолообразования
- Повышение качества лицевой поверхности готовых изделий

Области применения

- Производство тротуарной плитки
- Производство бордюров
- В технологии виброэкструзии

Рекомендации по применению

Внедрение добавки на производство необходимо проводить одновременно на всех линиях, в противном случае продукция будет отличаться по оттенку. Нельзя вводить добавку в сухую смесь. В случае подбора оптимального расхода добавки и воды на торцевой поверхности изделий может наблюдаться тонкая пленка жидкого цементного теста. При применении добавки визуально консистенция бетонной смеси более жесткая, поэтому контроль жесткости необходимо проводить с применением лабораторного оборудования.

Применение добавки позволяет исключить необходимость поверхностной гидрофобизации, при этом гидрофобными свойствами будет обладать все изделие, а не только поверхность.

Технические характеристики Murasan Hydrotech 884

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	кг/дм^3	1,015 – 1,035
Дозировка	%, жидкой добавки от массы цемента	0,2- 2,0

Характеристики продукта Murasan Hydrotech 884

Физические характеристики добавки	Жидкий
Название добавки	Murasan Hydrotech 884 (Мурасан Гидротех 884)
Вид добавки	Добавка водоредуцирующая для бетонных и строительных растворов
Цвет	Жидкость от прозрачного до желтого цвета в соответствии с образцом
Сертифицировано	ТУ 20.59.57-190-51552155-2022
Транспортирование и хранение	при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 ^{0}C и не выше плюс 40 ^{0}C.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.