MC-Color Proof pro

Прозрачное защитное покрытие

Свойства продукта

- Дисперсия сополимеров, готовая к использованию
- На водной основе, после высыхания прозрачная
- Паропроницаемая и защищающая от карбонизации
- Стойкая к климатическим воздействиям и ультрафиолету
- Устойчива к повышенным температурам, морозам и антигололедным солям
- Хорошее грязеотталкивание
- Негорючая (европейский сертификат A2-s1, d0 по EN13501-1)
- Наносится валиком и безвоздушным распылением
- Выделение вредных веществ минимальное для таких материалов и отвечает требованиям для ответственных помещений (медицинских, пищевых и т.п.) согласно теста AgBB
- Сертифицирована в Германии как защитная система OS 2 (DIN V 18026)
- Сертифицирована по EN 1504-2 (ГОСТ 32017-2012)

Области применения

- Профилактическая защита бетона от агрессивных воздействий в помещении и на улице
- Защита наружных бетонных поверхностей без нагрузки от пешеходов и транспорта
- Применяется в зоне распыления и разбрызгивания антигололедных реагентов
- Может применяться в комбинации с Emcephob WM и Emcephob HC
- Европейский REACH-сертификат (безопасность людей и окружающей среды)
- Принципы 1, 2 и 8; методы 1.3, 2.2, 8.2 (EN 1504-2/ГОСТ 32017-2012)

Указания по использованию

Подготовка поверхности
Бетонные поверхности должны быть сухими, свободными от пыли, масел и жира, цементного молока, а также других разделительных веществ. При отсутствии проектных требований к бетону, прочность на отрыв должна быть не менее 0,6 МПа, качество внешнего вида поверхности соответствовать требованию заказчика.

Нанесение
MC-Color Proof pro необходимо тщательно перемешать перед нанесением.
Нанесение выполняется крест-накрест, равномерно и без подтеков валиком с коротким ворсом или установкой безвоздушного распыления.
В случаях нанесения распылением, рекомендуется получить нашу специальную консультацию или информационный листок по оборудованию для безвоздушного распыления.
Не допускается нанесение при дожде, высокой относительной влажности, морозе или опасности мороза. Свеженанесённые покрытия следует защищать от конденсата, дождя и мороза.

Стандартная система
MC-Color Proof pro наносится, как правило, в два слоя.
MC-Color Proof pro может применяться с Emcephob WM и Emcephob HC.

Особые указания
Расход материала зависит от качества (состояния) поверхности, из-за этого расход материала может немного меняться.
Рекомендуемые параметры нанесения см. в таблице «Технические параметры MC-Color Proof pro».

ООО «Эм-Си Баухеми» • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
т. 8-800-555-06-05 (все звонки со стационарных и мобильных телефонов на территории России – бесплатные)
e-mail: info@mc-bauchemie.ru, www.mc-bauchemie.ru

Технические параметры MC-Color Proof pro

Параметры	Ед. изм.	Значение*	Примечание
Плотность	кг/дм³	1,04	
Сухой остаток	% объема	40,1	
Покрытие «сухое на ощупь»	час	прим. 1	
Нанесение следующего слоя	час	прим. 4	
Сопротивление диффузии			
водяного пара	м	0,27	При 112 мкн толщины
CO_2	м	222	При 112 мкн толщины
Расход **	мл /м²	2 x 150***	
Стойкость к дождю	час	2 - 4	
Условия применения	° C % K	≥ 8 - ≤ 30 < 85 3	Темп. воздуха/материала/основания Отн. влажность воздуха. Над точкой росы

Характеристики продукта MC-Color Proof pro

Поставка	в ведрах по 15 л
Расчетный расход	15 л (за 2 слоя) прим. 50 м²
Хранение	Срок хранения в оригинальной заводской упаковке как минимум 12 месяцев. Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Утилизация	Тару полностью опустошить. Утилизация согласно местным предписаниям.
EU-regulation 2004/42 (Decopaint-standard)	RL2004/42/EG All/c (130 g/l) < 130 g/l VOC

* Все значения приведены при + 23° C и 50% относительной влажности воздуха.

** Расход зависит от плотности, впитывающей способности и вида поверхности основания. Для определения точного расхода на объекте мы рекомендуем провести пробное нанесение.

*** Расход по весу 2 x 155 г/ м2

Примечание: Приведённые в настоящей Памятке сведения основываются на нашем опыте и на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, несмотря на это, они не носят характер гарантийных обязательств. В каждом конкретном случае должны учитываться особенности строительного объекта, цели использования и специфика местных требований. Таким образом, мы несём ответственность за точность предоставляемых сведений лишь в рамках наших коммерческих обязательств и условий поставки. За рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от приведённых в настоящей Памятке, мы несём ответственность лишь в том случае, если эти рекомендации даны в письменном виде. Во всех остальных случаях следует придерживаться общепризнанных Технических правил.

Издание 11/16. Настоящее издание теряет силу при опубликовании нового, переработанного издания.

ООО «Эм-Си Баухеми» • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
т. 8-800-555-06-05 (все звонки со стационарных и мобильных телефонов на территории России – бесплатные)
e-mail: info@mc-bauchemie.ru, www.mc-bauchemie.ru