MC-Color Primer TWN

Готовая к применению ультрадисперсная грунтовка

Свойства продукта

- На основе водной дисперсии сополимеров
- После высыхания - прозрачная
- Образует пленку
- Укрепляет основание
- Паропроницаемая, гидрофобизирующая (водоотталкивающая)
- Стойкая к климатическим воздействиям, ультрафиолету и щелочным основаниям
- Наносится кистью, валиком и распылением

Области применения

- Грунтовка для минеральных оснований
- Применяется на щелочных и нейтральных основаниях
- Применяется также на существующих лакокрасочных покрытиях
- Низкое содержание ЛОС

Указания по использованию

Подготовка поверхности
Поверхности должны быть чистыми, не иметь отслоений, очищены от пыли, масел и других веществ, снижающих адгезию. Слой цементного молочка на поверхности бетона следует удалить. Прочность поверхности на отрыв должна соответствовать требованиям строительных норм.

Нанесение
Грунтовка MC-Color Primer TWN поставляется готовой к применению, перед нанесением достаточно ее тщательно перемешать.
Нанесение выполняется кистью, валиком или безвоздушным распылением. Она должна наноситься равномерно, без подтеков.
Не допускается нанесение при дожде, высокой относительной влажности, морозе или опасности мороза. Свеженанесённый материал следует защищать от конденсата, дождя и мороза.

Интервалы нанесения
См. таблицу "Технические параметры".

Стойкость к дождю
См. таблицу "Технические параметры".

Особые указания
Расход материала зависит от качества (состояния) поверхности, из-за этого расход материала может немного меняться. Пожалуйста, следуйте указаниям памятки по подготовке поверхности при оценке её состояния. MC-Color Primer TWN не допустимо применять при дожде и при температуре ниже +5°C.

MC-Color Primer TWN грунтовка для применения в комбинации со следующими защитными покрытиями MC-Color LE, MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pure TWN, MC-Color Flair pro, MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pure TWN, MC-Color Flex pro, MC-Color Flex vision и MC-Color Flex vision TWN.

ООО «Эм-Си Баухеми» • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
т. 8-800-555-71-67 (все звонки со стационарных и мобильных телефонов на территории России – бесплатные)
e-mail: info@mc-bauchemie.ru, www.mc-bauchemie.ru

Технические параметры MC-Color Primer TWN

Параметры	Ед. изм.	Значение*	Примечание
Плотность	кг/дм³	1,03	
Вязкость	мПа*с	прим. 180	
Покрытие «сухое на ощупь»	час	≤1	
Нанесение следующего слоя	час	прим. 1	для впитывающих оснований
		прим. 4	для невпитывающих оснований
Расход **	г/м²	прим. 100-150	на бетон, шпаклевку, старые покрытия ФЦП
		прим. 500-650	на газобетон, силикатный кирпич
Сухой остаток (по объему)	%	прим. 30	
Размер частиц	нм	≤35	
Стойкость к дождю	час	4	Зависит от температуры
Условия применения	° C % K	≥ 5 - ≤ 30 < 85 3	Темп. воздуха/материала/основания Отн. влажность воздуха. Над точкой росы

Характеристики продукта MC-Color Primer TWN

Поставка	в ведрах по 20 кг
Хранение	Срок хранения в оригинальной заводской упаковке как минимум 12 месяцев. Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Утилизация	Тару полностью опустошить. Утилизация согласно местным предписаниям.

* Все значения приведены при + 25° C и 50% относительной влажности воздуха.

** Расход зависит от плотности, впитывающей способности и вида поверхности основания. Для определения точного расхода на объекте мы рекомендуем провести пробное нанесение.

Примечание: Приведённые в настоящей Памятке сведения основываются на нашем опыте и на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, несмотря на это, они не носят характер гарантийных обязательств. В каждом конкретном случае должны учитываться особенности строительного объекта, цели использования и специфика местных требований. Таким образом, мы несём ответственность за точность предоставляемых сведений лишь в рамках наших коммерческих обязательств и условий поставки. За рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от приведённых в настоящей Памятке, мы несём ответственность лишь в том случае, если эти рекомендации даны в письменном виде. Во всех остальных случаях следует придерживаться общепризнанных Технических правил.

Издание 07/22. Настоящее издание теряет силу при опубликовании нового, переработанного издания.

ООО «Эм-Си Баухеми» • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
т. 8-800-555-71-67 (все звонки со стационарных и мобильных телефонов на территории России – бесплатные)
e-mail: info@mc-bauchemie.ru, www.mc-bauchemie.ru