Таблица химической стойкости MC-DUR 1322 RU

+ стойкий
(+) условно стойкий при случайном воздействии (попадание низкокипящего растворителя тонким (полное испарение за нормативное время) слоем)
(-) нестойкий
(0) стойкий/условно стойкий (воздействие может вызвать некоторые изменения в покрытии, например, изменение цвета или прочности)

Среда	Показатель стойкости
Азотная кислота, 10 %	(0)
Азотная кислота, 5 %	(0)
Аммиака раствор, 10 %	+
Аммиака раствор, 25 %	+
Антраценовое масло	0
Ацетон	-
Бензол	(0)
Борная кислота, 3 %	+
Винная кислота, твёрдая или водный раствор	(+)
Вино красное	(+)
Вода, 20 °C	+
Вода, 60 °C **	+
Водорода пероксид, 3 %	+
Глицерин	+
Гуминовая кислота	(+)
Дистиллированная вода	+
Едкого калия раствор, 20 %	+
Едкого калия раствор, 5 %	+
Едкого калия раствор, 50 %	+
Едкого натра раствор, 20 %	+
Едкого натра раствор, 5 %	+
Едкого натра раствор, 50 %	+
Жирные кислоты, например, олеиновая кислота	0/+
Жиры, животные и растительные	0/+
Известковая вода	+
Изопропанол	+
Калийная соль	+
Кальция гидроксид, кристаллы	+
Каменноугольное масло, высококипящее	(+)
Карбамид, твёрдый и раствор	+
Керосин	+
Красное вино	(+)
Ксилол	0
Лимонная кислота, твёрдая или водный раствор	(+)
Мазут	+
Метанол	(0)
Минеральные масла	+
Молоко	+
Отбеливающая щелочь (отбеливатель)	(0)

Среда	Показатель стойкости
Парафиновое масло	+
Пиво	+
Поваренная соль, раствор, концентрат	+
Р3, раствор	+
Сахар, водный раствор	+
Серная кислота, 5 %	0
Серная кислота, 25 %	(0)
Серная кислота, 50 %	-
Серная кислота, 96 % (концентрат)	-
Сернистая кислота, 5 %	+
Сернистая кислота, 25 %	0
Синтетическое гидравлическое масло	(0)
Солевые растворы, нейтральные, неокисляющиеся	+
Соляная кислота, 5 %	+
Соляная кислота, 20 %	(0)
Соляная кислота, 36 % (концентрат)	-
Терпентин	+
Трихлорэтилен	-
Уайт-спирит (бензин-растворитель)	+
Углекислота, раствор	+
Уксусная кислота, 5 %	(+)
Уксусная кислота, 25 %	-
Формальдегид, 35 %	(+)
Фосфорная кислота, 10 %	(0)
Фосфорная кислота, 85 %	-
Фруктовые соки на водной основе	+
Хлорированная вода	0
Хромовая кислота, 10 %	(+)
Щавелевая кислота, водная основа, 10 %	0
Этанол, 50 %-ный водный раствор	+
Этилацетат	-
Молочная кислота, 10 %	(+)
Морская вода	+
Муравьиная кислота, 5 %	-
Мыльный раствор	+
Натрия гипохлорит, 10 %	(+)
Натрия карбонат, 10 % (сода)	+
Нефть	+
Нефтяной раствор (тяжёлый бензол)	+