MC-Color Flair Pure RU

Однокомпонентное окрасочное защитное покрытие на водной основе

Свойства продукта

- Акрилатная дисперсия, готовая к использованию
- На водной основе, после высыхания поверхность матовая
- Защита от карбонизации
- Стойкость к климатическим воздействиям и ультрафиолету
- Стойкость к водной и химической нагрузке
- Наносится валиком, кистью и безвоздушным распылением

Области применения

- Защита наружных и внутренних поверхностей бетона от агрессивных атмосферных воздействий
- Защита наружных и внутренних бетонных поверхностей транспортных сооружений
- Применяется в зоне распыления и разбрызгивания антигололедных реагентов
- Принципы 1, 2 и 8; методы 1.3, 2.2, 8.2 (EN 1504-2/ГОСТ 32017-2012)

Указания по использованию

Подготовка поверхности
Смотри памятку "Общие указания по применению систем защиты бетонных поверхностей".

Нанесение
MC-Color Flair Pure RU необходимо тщательно перемешать перед нанесением.
Нанесение выполняется равномерно и крест-накрест валиком с коротким ворсом или установкой безвоздушного распыления.
В случаях нанесения распылением, рекомендуется получить нашу специальную консультацию по оборудованию для безвоздушного распыления.
Не допускается нанесение при дожде, высокой относительной влажности, морозе или опасности мороза. Свеженанесённые покрытия следует защищать от конденсата, дождя и мороза.

Стандартная система
MC-Color Flair Pure RU наносится, как правило, в два слоя.
MC-Color Flair Pure RU может применяться с Nafufill KM 105, Nafufill B 25, Zentrifix WP Flex.

Специальная система
Все остальные основания необходимо сначала обработать грунтовкой MC-Color Primer RU.
После этого производится нанесение покрытия MC-Color Flair Pure RU в два слоя с технологическим интервалом между слоями 12-24 часа.

Особые указания
Расход материала зависит от качества (состояния) поверхности, из-за этого расход материала может немного меняться. Пожалуйста, следуйте указаниям памятки по подготовке поверхности при оценке её состояния.
Цветовой оттенок на объекте зависит от целого ряда причин таких как: угол падения света, угол взгляда, расстояния, окружения и вида основания (гладкое/шероховатое, впитывающее/ плотное). Таким образом, цветовой оттенок попадает в область субъективного восприятия. Соответственно, мы рекомендуем пробное нанесение с выбранным покрытием. На соседних поверхностях следует использовать материал одной партии.
Разные цвета имеют разную укрывистость, поэтому при применении верхнего слоя, более светлого, чем нижний слой, может понадобиться 3 прохода чтобы сделать невидимым нижний слой.

ООО «Эм-Си Баухеми» • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
т. 8-800-555-71-67 (все звонки со стационарных и мобильных телефонов на территории России – бесплатные)
e-mail: info@mc-bauchemie.ru, www.mc-bauchemie.ru

Технические параметры MC-Color Flair Pure RU

Параметры	Ед. изм.	Значение*	Примечание
Плотность, не более	кг/дм³	1,6	
Сухой остаток (по объему)	%	68-74	
Вязкость	мПа*с	прим. 8500	Среднее значение
Покрытие «сухое на отлип»	час	прим. 3	
Нанесение следующего слоя	час	прим. 1,5-2 прим. 12-24	MC-Color Primer RU/MC-Color Flair Pure RU MC-Color Flair Pure RU/MC-Color Flair Pure RU
Адгезия к бетону, не менее	МПа	1,5	Среднее значение
Расход **	г/м²	2 x 350***	Рекомендуется слои разного цвета
Стойкость к дождю	час	12	Зависит от температуры
Устойчивость к воздействию плесневых грибов	балл	1	ГОСТ 9.050-2021 метод 1
Условия применения	° C % K	≥ 8 - ≤ 30 < 85 3	Темп. воздуха/материала/основания Отн. влажность воздуха. Над точкой росы

Характеристики продукта MC-Color Flair pure RU

Поставка	в ведрах по 25 кг
Расчетный расход	25 кг (за 2 слоя) прим. 35 м²
Хранение	Срок хранения в оригинальной заводской упаковке как минимум 12 месяцев. Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Утилизация	Тару полностью опустошить. Утилизация согласно местным предписаниям.

* Все значения приведены при + 25° C и 50% относительной влажности воздуха.

** Расход зависит от плотности, впитывающей способности и вида поверхности основания. Для определения точного расхода на объекте мы рекомендуем провести пробное нанесение.

Примечание: Приведённые в настоящей Памятке сведения основываются на нашем опыте и на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, несмотря на это, они не носят характер гарантийных обязательств. В каждом конкретном случае должны учитываться особенности строительного объекта, цели использования и специфика местных требований. Таким образом, мы несём ответственность за точность предоставляемых сведений лишь в рамках наших коммерческих обязательств и условий поставки. За рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от приведённых в настоящей Памятке, мы несём ответственность лишь в том случае, если эти рекомендации даны в письменном виде. Во всех остальных случаях следует придерживаться общепризнанных Технических правил.

Издание 11/24. Настоящее издание теряет силу при опубликовании нового, переработанного издания.

ООО «Эм-Си Баухеми» • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
т. 8-800-555-71-67 (все звонки со стационарных и мобильных телефонов на территории России – бесплатные)
e-mail: info@mc-bauchemie.ru, www.mc-bauchemie.ru