Murasan BWA 16 plus

Модифицирующая добавка для полусухого вибропрессования

Характеристики продукта

- Высококонцентрированный продукт
- Повышает «уплотняемость» (способность к уплотнению) жестких бетонных смесей
- Обеспечивает эффективное смачивание компонентов при изготовлении бетонной смеси
- Повышает морозостойкость бетона
- Снижает шелушение поверхности изделий при эксплуатации
- Увеличивает плотность и прочность бетона, улучшает динамику набора прочности бетона
- Повышает качество лицевой поверхности изделий
- Снижает налипание на пуансон

Области применения

- Производство изделий дорожной группы - тротуарных плит и бортовых камней
- Производство изделий стеновой группы - стеновых и перегородочных блоков
- Производство плит перекрытий по поточно-агрегатной и стендовой технологиям

Рекомендации по применению

Перед применением добавку Murasan BWA 16 plus следует разбавить с водой в соотношении 1:19. Для получения оригинального Murasan BWA 16 потребуется 2 канистры по 25 кг и 950 кг обычной водопроводной воды.

Требования к разбавлению и перемешиванию – минимальная скорость вращения лопастных производственных мешалок с оборотом не более 1 оборота в 3-5 секунд.

Внедрение добавки на производство необходимо проводить одновременно на всех линиях, в противном случае продукция будет отличаться по оттенку

Нельзя вводить добавку в сухую смесь. В случае подбора оптимального расхода добавки и воды на торцевой поверхности изделий может наблюдаться тонкая пленка жидкого цементного теста.

При применении добавки визуально консистенция бетонной смеси более жесткая, поэтому контроль жесткости необходимо проводить с применением лабораторного оборудования. При введении добавки в смеси жесткостью менее 5 секунд (подвижность 2-4 см) наблюдается снижение плотности изделий.

Технические характеристики Murasan BWA 16 plus

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	г/см^3	1,000 – 1,120
Дозировка	%, жидкой добавки от массы цемента	0,01- 0,1

Характеристики продукта Murasan BWA 16 plus

Физические характеристики добавки	Жидкий. При встряхивании пенится.
Название добавки	Murasan BWA 16 plus (Мурасан БВА 16 плюс)
Вид добавки	Добавка водоредуцирующая для бетонов и строительных растворов
Цвет	Жидкость синего цвета.
Сертифицировано	ТУ 20.59.57-020-51552155-2021 с изм. №1
Транспортирование и хранение	при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 ^{0}C и не выше плюс 40 ^{0}C.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	Канистры 25 кг, бочки 180 кг и специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.