MC-Color Primer

Готовая к применению грунтовка

Свойства продукта

- На основе водной дисперсии сополимеров
- После высыхания - прозрачная
- Образует пленку
- Укрепляет основание
- Паропроницаемая, гидрофобизирующая (водоотталкивающая)
- Стойкая к климатическим воздействиям, ультрафиолету и щелочным основаниям
- Наносится кистью, валиком и распылением
- Сертифицирована по EN 1504-2 (ГОСТ 32017-2012)

Области применения

- Грунтовка для минеральных оснований
- Применяется на щелочных и нейтральных основаниях
- Применяется также на существующих лакокрасочных покрытиях
- Европейский REACH-сертификат (безопасность людей и окружающей среды)
- Принцип 1; метод 1.2 (EN 1504-2/ГОСТ 32017-2012)

Указания по использованию

Подготовка поверхности
Поверхности должны быть чистыми, не иметь отслоений, очищены от пыли, масел и других веществ, снижающих адгезию. Слой цементного молочка на поверхности бетона следует удалить. Прочность поверхности на отрыв должна соответствовать требованиям строительных норм.

Нанесение
Грунтовка MC-Color Primer поставляется готовой к применению, перед нанесением достаточно ее тщательно перемешать.
Нанесение выполняется кистью, валиком или безвоздушным распылением. Она должна наноситься равномерно, без подтеков.
Не допускается нанесение при дожде, высокой относительной влажности, морозе или опасности мороза. Свеженанесённый материал следует защищать от конденсата, дождя и мороза.

Интервалы нанесения
См. таблицу "Технические параметры".

Стойкость к дождю
См. таблицу "Технические параметры".

Особые указания
Расход материала зависит от свойств поверхности, поэтому можно получить более низкий или высокий расход. Расчетные значения см. в таблице "Технические параметры".

Во время дождя или при температуре ниже +5°C применять MC-Color Primer нельзя.

MC-Color Primer - только грунтовка, поэтому применяется только в комбинации с системами защиты бетона Betonflair W, EmceColor-flex E/S, Nafufill BS, Zentricryl RBS, Emcephob LE, MC-Color Flair pure, MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro и MC-Color Flex vision.

ООО «Эм-Си Баухеми» • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
т. 8-800-555-06-05 (все звонки со стационарных и мобильных телефонов на территории России – бесплатные)
e-mail: info@mc-bauchemie.ru, www.mc-bauchemie.ru

Технические параметры MC-Color Primer

Параметры	Ед. изм.	Значение *	Примечание
Плотность	кг/дм³	1,0	
Вязкость	мПа/сек.	400 - 600	Haake E30 1/22,6 s
Покрытие «сухое на ощупь»	час	прим. 1	
Нанесение следующего слоя	час	прим. 1	на впитывающих основаниях
	час	прим. 4	на невпитывающих основаниях
Расход **	мл /м²	100-150	для бетона, шпаклевок, существующих красок, цементно-волокнистых плит
		500 - 600	газобетон, силикатный кирпич
Сухой остаток	%	прим. 15	
Чувствительность к дождю	час	4 - 6	
Условия применения	°C	≥ 5 - ≤ 30	темп. воздуха/материала/основания
	%	< 85	отн. влажность воздуха.
	K	3	над точкой росы

Дополнительные данные MC-Color Primer

Поставка	упаковка 10 л
Хранение	Срок хранения в оригинальной заводской упаковке как минимум 12 месяцев. Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Утилизация	Тару полностью опустошить. Утилизация согласно местным предписаниям.

* Все значения приведены при + 23° C и 50% относительной влажности воздуха.

** Расход зависит от плотности, впитывающей способности и вида поверхности основания. Для определения точного расхода на объекте рекомендуется провести пробное нанесение.

Примечание: Приведённые в настоящей Памятке сведения основываются на нашем опыте и на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, несмотря на это, они не носят характер гарантийных обязательств. В каждом конкретном случае должны учитываться особенности строительного объекта, цели использования и специфика местных требований. Таким образом, мы несём ответственность за точность предоставляемых сведений лишь в рамках наших коммерческих обязательств и условий поставки. За рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от приведённых в настоящей Памятке, мы несём ответственность лишь в том случае, если эти рекомендации даны в письменном виде. Во всех остальных случаях следует придерживаться общепризнанных Технических правил.

Издание 03/16. Настоящее издание теряет силу при опубликовании нового, переработанного издания.

ООО «Эм-Си Баухеми» • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
т. 8-800-555-06-05 (все звонки со стационарных и мобильных телефонов на территории России – бесплатные)
e-mail: info@mc-bauchemie.ru, www.mc-bauchemie.ru