MC-DUR 1365 HBF

Адгезионная грунтовка для влажных оснований на основе эпоксидной смолы

Свойства продукта

- Двухкомпонентная наполненная эпоксидная смола
- Высокая адгезия на влажные, минеральные или другие сложные основания
- Стойкость к омылению, стойкость к кислотам и щелочам

Области применения

- Грунтовка в системе MC-DUR для влажных и других сложных оснований
- Грунтовка для промасленных оснований, которые непосредственно перед нанесением подвергаются очистке
- Сценарии воздействий по REACh: периодическое вдыхание, нанесение

Рекомендации по применению

Подготовка основания/смешивание

См. технический лист «Основания и подготовка оснований». См. технический лист «Нанесение реакционных смол».

Нанесение

MC-DUR 1365 HBF наносится при помощи валика или металлической кельмы. Для достижения оптимальной адгезии MC-DUR 1365 HBF необходимо тщательно втереть в основание. В течение времени жизни материала его необходимо присыпать кварцевым песком (0,2-0,6 мм) с расходом 1-2 кг/м2. Через минимум 24 часа при 20°C наносится второй слой материала MC-DUR 1365 HBF аналогичным образом с присыпкой кварцевым песком. Через минимум 24 часа при 20°C возможно последующее нанесение покрытия серии MC-DUR. Пожалуйста, обратитесь за дополнительной консультацией. Параметры расхода материала зависят от шероховатости, температуры строительной конструкции, хранения материала и температуры воздуха при нанесении. Для уточнения расхода материала для конкретного объекта рекомендуется устройство опытного участка.

Дополнительные указания

Расход, время жизни, возможность хождения и достижение параметров стойкости зависит от температуры и условий на объекте. окружающего воздуха. См. технический лист ≪Работа с реакционными смолами≫.

Относительно постоянства цветового оттенка партии, обратите внимание на особые указания в главе ≪Работа с реакционными смолами≫.

Химические нагрузки и воздействие УФ могут привести к изменению цветового тона, которые, как правило, не влияют на эксплутационные свойства. Химические и механические нагруженные участки подвержены постепенному износу. Поэтому рекомендуется проводить регулярный контроль за состоянием покрытия и текущее обслуживание.

Технические данные MC-DUR 1365 HBF

Параметры	Ед. изм.	Значение	Примечание
Пропорция смешивания	вес. части	2 : 1	Основа : отвердитель
Плотность	г/см^3	ок. 1,34	при +20°C и отн. влажности воздуха 50%
Вязкость	мПа*с	12000	
Время жизни	мин.	ок. 35	упаковка 9 кг при при +20°C и 50% о.в.в.
Пешеходная нагрузка	час	ок. 12	при +20°C и отн. влажности воздуха 50%
Полная нагрузка через	дней	7	при +20°C и отн. влажности воздуха 50%
Условия применения	°C %	≥ 10; ≤ 30 ≤ 85	температура воздуха/материала/ основания отн. влажность воздуха выше температуры точки росы
Расход	кг/м^2	ок. 0,8-1,0	

Дополнительные данные MC-DUR 1365 HBF

Средство для очистки оборудования	MC-Reinigungsmittel U
Цвет	Зеленый
Поставка	Комбинированная упаковка 10 кг
Хранение	Хранить в прохладном (ниже 20°C) и сухом месте, в закрытой заводской упаковке. Срок хранения один года. Защищать от мороза!
Утилизация тары	Тару полностью опустошить. Утилизировать согласно местным предписаниям.

Меры предосторожности
Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основывается на нашем опыте и корректна в период действия данной версии документа. Приведенные в техническом описании данные должны быть в любом случае адаптированы к работе с конкретной конструкцией, к цели проведения работ и, особенно, к местным условиям выполнения работ. Все данные имеют прямую связь с существующими строительными нормативами и правилами, которые являются обязательными для исполнения при выполнении работ. Мы несем ответственность за корректность своих данных в рамках договора поставки материала и условий, указанных в нём. Договор поставки отражает условия поставки и минимальный уровень клиентского сервиса. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от информации, приведенной в техническом описании, являются значимыми, только если они предоставляются в письменной форме и завизированы. Действующие строительные нормы и правила в любом случае являются обязательными к применению.

Издание 06/20. В данную версию технического описания были внесены изменения. Предыдущие издания теперь недействительны и не могут быть использованы. Настоящее издание теряет силу при опубликовании новой, переработанной версии.