MC-Evogrind S

Технологическая добавка для помола цемента

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Оптимальное по стоимости решение
- Снижает склонность к налипанию и агломерации частиц при помоле
- Снижает слеживаемость цемента
- Повышает производительность мелющих установок
- Снижает удельные энергозатраты на помол
- Не требует специальной подготовки перед применением

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве интенсификатора помола: цемента, известняка, минеральных добавок, извести, микрокальцитов, микродоломитов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

MC-Evogrind S (МС-Эвогринд С) - интенсификатор помола, который следует подавать в камеру мельницы или на ленту конвейера подачи клинкера или гипса.

При подаче MC-Evogrind S следует обеспечить точность дозирования не ниже 1 % от общей массы продукта

Дозирование. Может подаваться на конвейерную ленту или непосредственно впрыскиваться в первую или вторую камеры мельницы. Для подачи необходимо использовать насос с возможностью регулирования дозировки. Эффективен при использовании, как в открытых, так и закрытых типах помольных установок.

Совместимость. Совместим с пластифицирующими добавками основных типов ПКЭ, СНФ, ЛСТ, СМФ и стабилизирующими добавками на основе эфиров целлюлозы, бентонитовых глин, модифицированных крахмалов и пр.

Не содержит компонентов, вызывающих коррозию арматуры.

MC-Bauchemie
197373, Санкт-Петербург · пр. Авиаконструкторов 35/4А
info@mc-bauchemie.ru · www.mc-bauchemie.ru · тел. +7−800−555−71−67

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Характеристика	Единицы	Значение	Примечание
Плотность	кг/дм^3	1,050 – 1,150	
Рекомендуемая дозировка	%	0,01 – 0,06	от массы клинкера

Обозначение добавки	MC-Evogrind S (МС-Эвогринд С)
Тип добавки	Технологическая добавка для цементов
Агрегатное состояние	Жидкость
Внешний вид, цвет	Жидкость коричневого цвета
Документ соответствия	ТУ 20.59.57-063-51552155-2025
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 в герметично закрытых емкостях при температуре окружающего воздуха не ниже -15 °С и не выше + 40°С.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	емкости-кубы из полиэтилена, полистирола, полипропилена объемом 1000 л, канистры, бутыли и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно.
В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.

MC-Bauchemie
197373, Санкт-Петербург · пр. Авиаконструкторов 35/4А
info@mc-bauchemie.ru · www.mc-bauchemie.ru · тел. +7−800−555−71−67