MC-DUR 1204

Прозрачная, двухкомпонентная запечатывающая эпоксидная смола с повышенной стойкостью к УФ

Свойства продукта

- Эпоксидная запечатывающая прозрачная смола с высокой степенью глянца
- От легких до средних механических и химических нагрузок (пешеходы, транспорт на пневмоколесах), для внутренних работ
- Повышенная стойкость к воздействию ультрафиолета (под прямым воздействием УФ возможно слабое пожелтение)

Области применения

- Запечатывающее прозрачное покрытие для нанесения на системы полимерных полов MC покрытых декоративными присыпками MC-Dekorsand или MC-Dekorchips внутри помещений
- Сценарии воздействий по REACh: периодический контакт с водой, длительное вдыхание, нанесение

Рекомендации по применению

Подготовительные мероприятия

См. технический лист ≪Основания и подготовка оснований≫. См. технический лист ≪Нанесение реакционных смол≫

Нанесение

MC-DUR 1204 равномерно распределяется по присыпанной MC-Dekorsand или MC-Dekorchips поверхности полимерного покрытия MC. Для этого используется валик с коротким ворсом или резиновая кельма. При работе валиком материал наносится крест-накрест. Необходимо избегать образования луж.

На поверхность через мин. 12 часов может быть нанесено покрытие MC-DUR 2095 M для придания матовости.

Свеженанесенное покрытие должно быть защищено от попадания влаги в течение всего процесса отвердевания.

Дополнительные указания

Показатели расхода, времени нанесения, возможности хождения и достижения требуемой нагружаемости зависит от температуры и условий объекта. См. также технический лист ≪Нанесение реакционных смол≫.

Необходимо строго соблюдать пропорции смешивания основы и отвердителя. После смешивания материал перелить в чистую емкость и еще раз тщательно перемешать.

Химические нагрузки и воздействие УФ могут привести к изменению цветового тона, которые, как правило, не влияют на эксплуатационные свойства. Химические и механические нагруженные участки подвержены постепенному износу. Поэтому рекомендуется проводить регулярный контроль за состоянием покрытия и текущее обслуживание.

Эм-Си Баухеми • 197373, Санкт-Петербург • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4
• Тел. 8-800-555-71-67 • Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96 • www.mc-bauchemie.ru

Технические данные MC-DUR 1204

Параметр	Ед. изм.	Значение	Примечание
Пропорция смешивания	вес. части	2,5:1	Основа : отвердитель
Плотность	г/см³	около 1,11	-
Вязкость	мПа-с	около 1200	
Время жизни	мин.	около 20	при +20 °C и отн. влажности воздуха 50 %
Пешеходная нагрузка	час	около 12	
Полная нагрузка через	дней	7	
Условия нанесения	°C	≥ 10; ≤ 25	температура воздуха и относительная влажность воздуха выше температуры точки росы
	%	≤ 75	
	K	3	
Расход	кг/м²	0,3-0,8	в зависимости от основания

Дополнительные данные MC-DUR 1204

Средство для очистки оборудования	MC-Reinigungsmittel U
Цвет	Прозрачный, глянцевый
Поставка	комбинированная упаковка 10 кг
Хранение	Хранить в прохладном (ниже 20°C) и сухом месте, в оригинальной закрытой заводской упаковке. Срок хранения один года. Защищать от мороза!
Утилизация тары	Тару полностью опустошить. Утилизировать согласно местным предписаниям.

Меры предосторожности
Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, основывается на нашем опыте и корректна в период действия данной версии документа. Приведенные в техническом описании данные должны быть в любом случае адаптированы к работе с конкретной конструкцией, к цели проведения работ и, особенно, к местным условиям выполнения работ. Все данные имеют прямую связь с существующими строительными нормативами и правилами, которые являются обязательными для исполнения при выполнении работ. Мы несем ответственность за корректность своих данных в рамках договора поставки материала и условий, указанных в нём. Договор поставки отражает условия поставки и минимальный уровень клиентского сервиса. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от информации, приведенной в техническом описании, являются значимыми, только если они предоставляются в письменной форме и завизированы. Действующие строительные нормы и правила в любом случае являются обязательными к применению.

Издание 06/20. В данную версию технического описания были внесены изменения. Предыдущие издания теперь недействительны и не могут быть использованы. Настоящее издание теряет силу при опубликовании новой, переработанной версии.