«МС-ПАУЭРФЛОУ 7951конц»
(«MC-POWERFLOW 7951konz»)

Характеристики продукта

- Добавка на основе «HiT polymer» разработанная международным концерном МС-Баухеми
- Высокая концентрация продукта позволяет снизить затраты на транспортировку
- Продукт легко разводится до требуемой концентрации
- Эффективно диспергирует цементное тесто в бетонной смеси
- Сильно пластифицирует бетонную смесь и снижает ее водопотребность
- Оптимально сочетается с воздухововлекающими добавками, производства MC-Bauchemie
- Улучшение формуемости и однородности бетонных смесей, в том числе и малоподвижных
- Изготовление самоуплотняющихся бетонных смесей
- Получение бетонов классов от В20 до В100 и условий эксплуатации от Х0 до ХС4
- Повышение марки по водонепроницаемости
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

Добавки применяются для приготовления бетонных и растворных смесей предназначенных для изготовления бетонных и железобетонных конструкций для гражданского, промышленного, транспортного, гидротехнического строительства.

.

Рекомендации по применению

MC-PowerFlow 7951konz – добавка суперпластификатор на основе новой технологии поиска решений для модификации бетонов. Продукт позволяет найти решение, идеально подходящее именно в вашим сырьевым материалам, технологии производства, а также позволяет достичь заданных характеристик бетона и бетонной смеси.

Наибольший эффект действия добавки MC- PowerFlow 7951konz достигается при ее добавлении в бетонную смесь после короткого перемешивания остальных компонентов бетонной смеси с водой затворения. При смене марки или вида цемента необходимо провести дополнительные испытания на соответствие физико-механических свойств бетона и бетонной смеси требуемым параметрам

Характеристики продукта «МС-ПАУЭРФЛОУ 7951 конц» («MC-POWERFLOW 7951 konz»)

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«МС-ПАУЭРФЛОУ 7951конц» («MC-POWERFLOW 7951konz»)
Вид добавки	Добавка суперпластифицирующая для бетонов и растворов
Цвет	Жидкость коричневого цвета в соответствии с контрольным образцом
Рекомендуемые дозировки	от 0,2 до 2,5%
Плотность	1,080 – 1,120 г/см3
Документация	ТУ 5745-257-51552155-2016 с изм.№1,№2, №3. №4, №5, №6
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 ^{0}С и не выше плюс 40 ^{0}С.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.