MC-DUR underwater pro

Эпоксидная смола для применения под водой

Свойства материала

- Двухкомпонентная, пигментированная специальная эпоксидная смола
- Твердеет под водой
- Высокая клеящая способность

Области применения

- Ремонт бетонных поверхностей и стальных закладных деталей под водой
- Используется при ремонте плотин и портовых сооружений

Указания по применению

Подготовка основания
Основание должно быть подготовлено наиболее подходящим для данного случая способом.

Приготовление состава
MC-DUR unterwater pro состоит из двух компонентов: компонента А (основа) и компонента Б (отвердитель). Оба компонента замешиваются вручную или другим подходящим способом до получения однородного серого цвета.

Нанесение
Материал наносится на место дефекта под водой вручную. Следует обратить внимание на то, чтобы материал вдавливался с давлением и тщательно уплотнялся.

Дополнительные указания
Расход, время жизни, возможность хождения и достижение параметров стойкости зависит от температуры и условий на объекте. См. технический лист «Работа с реакционными смолами».

Химические и механические воздействия приводят в эксплутационных условиях к износу. Поэтому рекомендуется проводить регулярный контроль и текущее обслуживание.

Эм-Си Баухеми • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
• Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96
www.mc-bauchemie.ru

Технические характеристики MC-DUR underwater pro

Параметр	Единица измерения	Значение	Примечания
Пропорции смешивания	по весу	1 : 1	основа : отвердитель
Плотность	кг/дм³	2,06	
Вязкость	мПа·с	тиксотропный	
Время жизни	мин.	около 30	
Прочность на сжатие	МПа	84	
Прочность на изгиб	МПа	35	
Условия применения	°C	≥ 8; ≤ 30	температура воды/основания/материала

Дополнительные данные по MC-DUR unterwater pro

Стандартный цветовой тон	Серый
Средство для очистки оборудования	MC-Reinigungsmittel U
Поставка	упаковка 2 x 3 кг
Хранение	Хранить в прохладном (ниже + 20°C) и сухом месте в заводской упаковке. Срок хранения как 6 месяцев. Беречь от мороза!
Утилизация тары	Тару полностью опустошить. Утилизировать согласно местным предписаниям.

Меры предосторожности
Обратите внимание на указания по безопасности на этикетке, в листах безопасности и раздел общих указаний по применению для надежного обращения с материалами покрытий и реакционными смолами.

Примечание: Приведённые в настоящем Техническом описании сведения основываются на нашем опыте и на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, несмотря на это, они не носят характер гарантийных обязательств. В каждом конкретном случае должны учитываться особенности строительного объекта, цели использования и специфика местных требований. Таким образом, мы несём ответственность за точность предоставляемых сведений лишь в рамках наших коммерческих обязательств и условий поставки. За рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от приведённых в настоящем Техническом описании, мы несём ответственность лишь в том случае, если эти рекомендации даны в письменном виде. Во всех остальных случаях следует придерживаться общепризнанных Технических правил.

Издание 09/11. Настоящее издание теряет силу при опубликовании нового, переработанного издания.

Эм-Си Баухеми • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
• Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96
www.mc-bauchemie.ru