MC-DUR 1009 HB

Грунтовочный состав на основе эпоксида для выравнивающего раствора MC-DUR 1000 Parat 09

Свойства материала

- На основе эпоксида
- Двухкомпонентный
- Протестирован в качестве грунтовочного слоя для выравнивающего раствора MC-DUR 1000 Parat 09
- Общий допуск строительного надзора № Z.36.12-63 и Z-36.12-64

Области применения

- Грунтовочный состав для MC-DUR 1000 Parat 09 для конструктивного усиления в системе MC-CFK как для внутренних, так и для наружных поверхностей здания

Указания по применению

Подготовка основания
Смотрите памятку «Общие рекомендации по применению»: «Промышленные полы – основание и подготовка основания» и «Работа с реакционными смолами». Поверхность должна быть очищена от всех плохо держащихся частиц, пыли, масла или любых других загрязнений. Поверхностная прочность на отрыв должна соответствовать строительным нормам Z.36.12-63 и Z-36.12-64. Приповерхностные зерна заполнителя должны быть обнажены для достижения подходящей шероховатости поверхности.

Смешивание
MC-DUR 1009 HB состоит из двух компонентов – основы и отвердителя, которые поставляются в отдельных емкостях и расфасованы в соответствии с требуемой пропорцией. Перед применением оба компонента тщательно перемешиваются с помощью низкоскоростного миксера до получения однородной консистенции. Для соблюдения правильного соотношения компонентов необходимо полностью опустошать тару.

Применение
MC-DUR 1000 Parat 09 наносится на предварительно на подготовленную поверхность с помощью щетки или валика. Затем на свежий слой грунтовки наносится выравнивающий раствор MC-DUR 1000 Parat 09.

Общие сведения
Высокие температуры сокращают, а низкие увеличивают все указанные в техническом описании временные данные. Изменение температуры окружающей среды на 10°C вдвое сокращает/увеличивает указанное время жизни материала.

Техника безопасности
Перед применением прочитайте информацию по безопасности, приведенную на упаковке и в памятке «Меры безопасности при обращении с химически активными смолами».

Эм-Си Баухеми Раша • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
• Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96
www.mc-bauchemie.ru

Технические характеристики MC-DUR 1009 HB

Параметр	Единица измерения	Значение*	Примечания
Соотношение компонентов при смешивании	по весу	7 : 1	основа : отвердитель
Плотность	кг/дм³	прим. 1,4	
Вязкость	мПа*с	16200	
Расход	г/м^2	прим. 500	
"Время жизни"	минут	прим. 90 прим. 50 прим. 20	при + 10 °C при + 20 °C при + 30 °C
Необходимые условия применения	° C % K	≥ 8 - ≤ 30 ≤ 85 3	Температура воздуха и поверхности Относительная влажность Выше точки росы
Коэффициент расширения α_T	K^{-1}	5x10^{-5}	

Дополнительные данные по MC-DUR 1009 HB

Цвет	серый
Средство для очистки оборудования	MC-Reinigungsmittel U
Тара	упаковка 3 и 12 кг
Складирование	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке при температуре до + 20 °C в сухом месте. Срок хранения как минимум один год. Не замораживать! Те же условия необходимо соблюдать и при транспортировке.
Утилизация тары	Тару необходимо полностью опустошить.

Меры предосторожности
Необходимо соблюдать требования по безопасному производству работ и охране труда, содержащиеся на упаковке и в паспортах безопасности.

* Все технические данные указаны для 20°C и относительной влажности воздуха 50%.

Примечание: Параметры, указанные в техническом описании продукта, получены в результате лабораторных испытаний и опытным путём. При использовании материала в условиях, сильно отличающихся от тестовых, параметры могут измениться. Перед использованием продукта необходимо проверить соответствие условий производства работ и желаемого результата с условиями, приведёнными в техническом описании. При выполнении этого требования мы гарантируем соответствие параметров нашего продукта указанным в техническом описании при его покупке в нашей компании и его доставке нами. Все технические рекомендации наших сотрудников, которые смягчают требования к условиям применения материалов, подтверждаются компанией только в том случае, если они даны в письменном виде. Всегда, при применении наших материалов, следует соблюдать все действующие строительные нормы, правила и технологии.

Stand: 23.09.2003

Редакция от 10/08. При появлении новой редакции - данная редакция становится недействительной

Эм-Си Баухеми Раша • пр. Авиаконструкторов, д. 35/4 • 197373, Санкт-Петербург •
• Тел. (812) 331-93-91 • Факс (812) 331-93-96
www.mc-bauchemie.ru